

tesa® 74515

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปถ่ายโอนใส LSE หนา 125µm

รายละเอียดสินค้า

tesa® 74515 เป็นเทปถ่ายโอนใสสองด้าน หนา 125µm พัฒนาขึ้นเพื่อการยึดติดประสิทธิภาพสูงบนพื้นผิวพลังงานต่ำ (LSE) เช่น PP, PE และ EPDM มีคุณสมบัติการอะคริลิกชนิดพิเศษที่ให้แรงยึดติดเริ่มต้นดีเยี่ยม ความแข็งแรงต่อแรงฉีกสูง และการยึดติดที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ ชั้นกาวหนาและยืดหยุ่น—ไม่มีแผ่นรอง—ปรับตัวได้ดีกับพื้นผิวที่หยาบหรือโค้งงอ ช่วยให้การกระจายแรงและการยึดติดสม่ำเสมอ tesa® 74515 ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย รวมถึงความชื้นและอุณหภูมิสูงถึง 200°C ในระยะเวลาดำเนินการเหมาะสำหรับงานติดตั้งอุตสาหกรรมและงานประกอบที่ต้องการความสวยงามและความทนทานระยะยาว

คุณสมบัติ

- การยึดเกาะ LSE: ติดพลาสติกและพื้นผิวเคลือบโดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์ บางและแข็งแรง: ให้แรงยึดติดสูงแม้มีความหนาเพียง 125µm

เติมช่องว่าง: กาวหนาปรับตัวกับพื้นผิวที่ไม่เรียบ

ยืดหยุ่น: เหมาะสำหรับพื้นผิวที่โค้งงอหรือมีลวดลาย

อเนกประสงค์: ติดได้ดีกับวัสดุ LSE และวัสดุทั่วไป

ทนความร้อน: ทนต่ออุณหภูมิสูงสุด 200°C ในระยะเวลาดำเนินการ

สาร VOC ต่ำ: ทดสอบตามมาตรฐาน VDA 278 เพื่ออากาศในอาคารที่สะอาด

ได้รับการรับรอง UL: ตามมาตรฐาน UL 969 หมายเลขไฟล์ UL: MH 18055

สาขาการใช้งาน

- ทางเลือกการยึดติดอเนกประสงค์สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ
- สามารถยึดติดได้อย่างมั่นใจโดยไม่ต้องใช้ไพรเมอร์บนพื้นผิวพลังงานต่ำ เช่น PP, PE และ EPDM
- เหมาะสำหรับการติดตั้งระยะยาวบนวัสดุที่ติดยาก เช่น ปะเก็น ชิ้นส่วนขึ้นรูป และพลาสติกมีลวดลาย
- เหมาะสำหรับการติดตั้งโฟม ฟิล์ม และวัสดุที่ยืดหยุ่นในงานอุตสาหกรรม
- เหมาะสำหรับงานออกแบบที่ต้องการการยึดติดที่มองไม่เห็นและความสวยงามที่เรียบเนียน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

tesa® 74515

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อน้ำยาปรับผ้านุ่ม	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23 °C	ดีมาก
• ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด	-40 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40 °C	ดี

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	10 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	5.5 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	9 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชนิดของแผ่นรอง:

- PV04: แผ่นรองเคลือบ PE สีขาว (126µm; 126 g/m²)
- PV12: แผ่นรอง PET สี (75µm; 105g/m²)

แผ่นรอง PET PV12 ที่มีความเสถียรของขนาด และแผ่นรองกระดาษเคลือบ PE PV04 เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งาน การขนส่ง และการเก็บรักษาในสภาพความชื้นสูง

สาร VOC ต่ำ – วัดตามการวิเคราะห์ VDA 278, tesa® 74515 ไม่มีสารเดี่ยวที่ถูกจำกัดตามร่างข้อบังคับ GB (ประเทศจีน)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=74515>