



tesa® 66108

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 66108 เป็นเทปกาสองหน้า ประกอบด้วย backing โฟม PE และกาว tackified acrylic ด้วยความหนา 0.8 มม. จึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะติดกระจกมองข้างรถยนต์ที่มีหรือไม่มีม็อบประกอบความร้อนบนแผ่นฐาน

กาว tackified acrylic มีความแข็งแรงในการยึดเกาะเริ่มต้นและสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ ABS และ ABS/PC และทนต่ออุณหภูมิได้ดี

เนื่องจากมีความเข้ารูปได้สูง

เทปจึงรับประกันการยึดเกาะที่เหนือกว่าและลดความเสี่ยงความเสียหายต่อการออกแบบที่นำไปสู่การยึดเกาะที่เชื่อถือได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระจก และมีความโค้งเพิ่มขึ้น สิ่งนี้ยังนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันการแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย และการต้านทานความเย็น

คุณสมบัติหลัก

- แรงยึดเกาะเริ่มต้นสูง
- ทนต่อความเย็นได้ดีเยี่ยม
- ประสิทธิภาพการเหนียวที่เหนือกว่า
- แผ่นรองโฟม PE ที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายต่อการออกแบบ
- ป้องกันการแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดี
- คุณสมบัติการแปรรูปที่ยอดเยี่ยม
- ทนต่อรังสียูวี

สาขาการใช้งาน

tesa® 66108 เหมาะสำหรับติดตั้งกระจกมองข้างรถยนต์ที่มีหรือไม่มีม็อบประกอบความร้อนบนแผ่นฐาน

ตัวอย่างแอปพลิเคชันคือ:

- กระจกรถยนต์นั่งพร้อมกระจกอิเล็กทรอนิกส์
- กระจกรถบรรทุกและรถบรรทุกขนาดใหญ่ขึ้นและมีความโค้งเพิ่มขึ้น

เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด เป้าหมายของเราคือทำความเข้าใจการใช้งานของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม



tesa® 66108

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• ความหนารวม	800 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	สีดำ
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีขาวพร้อมด้วย tesa logo

ประเภทของสินค้า

• ความหนาที่มีจำหน่าย	0.8 mm	• โลโก้เนอร์ที่มีจำหน่าย	กระดาษเคลือบ PE
• สีที่มีจำหน่าย	สีดำ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	190 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	80 °C
• ความทนต่อแรงดึง	8 N/cm	• ทนต่อความชื้น	ดี
• Ageing resistance (UV)	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	ดีมาก
• การติด	ดีมาก	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 70°C	ดี

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	10 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	10 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	10 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (ด้านที่มีเทปปิด, หลังจากผ่านไป 14 วัน)	10 N/cm



tesa® 66108

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66108>