




tesa® 68646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวสองหน้า ชนิด non-woven สีเงิน ความหนา 140ไมครอน

Product Description

tesa® 68646 เป็นเทปกาวสองด้าน โปร่งแสง ประกอบด้วย backing ชนิด non-woven backing และกาว tackified acrylic

tesa® 68646 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- ระดับการยึดเกาะสูงบนผิวโฟม, พลาสติก และ พื้นผิวโลหะชนิดต่างๆ
- ทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติการ converting ที่ดี

การใช้งาน

- การติดและประกอบส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ
- การติดผิวโฟมและผ้าสักหลาด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|
| • Backing material | non-woven | • Total thickness | 140 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | โปร่งแสง |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • Static shear resistance at 23°C | ดี |
| • Chemical resistance | ดี | • Tack | ดีมาก |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 80 °C |
| • Softener resistance | กลาง | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| • Adhesion to ABS (initial) | 9 N/cm | • Adhesion to PC (after 14 days) | 12.2 N/cm |
| • Adhesion to ABS (after 14 days) | 11.2 N/cm | • Adhesion to PE (initial) | 4.3 N/cm |
| • Adhesion to Glass (initial) | 9.9 N/cm | • Adhesion to PE (after 14 days) | 4.6 N/cm |
| • Adhesion to Glass (after 14 days) | 10.4 N/cm | • Adhesion to Steel (initial) | 9.8 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 10.2 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 12.1 N/cm |



tesa® 68646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV20 ชับกลาสซินสีน้ำตาล / โลโก้ tesa สีฟ้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68646>