



tesa® 61325

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า ประสิทธิภาพสูง 250 ไมครอน

Product Description

tesa® 61325 เป็นเทปสีดำ กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing เป็น PET หนา สีดำ และกาวtackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 250ไมครอน
- การยึดเกาะสูงมาก
- มีคุณสมบัติ push out resistance ชั้นสูง
- ทนต่อแรงกระแทก (shock)สูง

*การควบคุมและใช้งานง่ายเนื่องจากมี backing PET ที่แข็งแรง

- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
- สีดำ สำหรับการตรวจจับได้ง่ายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ

การใช้งาน

- การติดประกอบเลนส์ในโทรศัพท์มือถือ
- การติดประกอบจอสัมผัส

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------|
| • Backing material | PET film | • Total thickness | 250 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 60 % | • Static shear resistance at 40°C | ดี |
| • Tensile strength | 73 N/cm | • Tack | กลาง |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C |
| • Static shear resistance at 23°C | ดี | | |



tesa® 61325

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	12.6 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	21.8 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	18.5 N/cm	• Adhesion to PMMA (initial)	18.3 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	18.3 N/cm	• Adhesion to PMMA (after 14 days)	22.9 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	20 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	16.4 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	16 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	19.2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา