

tesa® 51908

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มกาวสองหน้า

tesa® 51908 เป็น เทปโปร่งใส กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ฟิล์ม PP และกาว tackified acrylic

tesa® 51908 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ .

- การยึดเกาะได้แน่นหนานบน PE และ PP
- ผลิตภัณฑ์นี้สามารถตัดได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ hot wire ทั่วไป

การใช้งานหลัก

- การปิดผนึกถุงถาวรสำหรับถุง PE/PP และถุงโพลีเมอร์
- การปิดผนึกถุงถาวรสำหรับช่องทางการแพทย์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PP	• Tensile strength	20 N/cm
• Color	โปร่งใส	• Type of liner	MOPP
• Total thickness	100 µm	• Color of liner	สีแดง
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Thickness of liner	80 µm
• Elongation at break	140 %	• Weight of liner	72 กรัมต่อตารางเมตร

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	8.7 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	13.7 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	7.9 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	10.7 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	6.6 N/cm	• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	9.7 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	8.5 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	11.3 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	3.5 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	4.3 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	6.0 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	8.5 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	5.1 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	6.2 N/cm
• Adhesion to PS (initial)	7.2 N/cm	• Adhesion to PS (after 14 days)	10.7 N/cm
• Adhesion to PVC (initial)	6.8 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	11.5 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	120 °C	• Resistance to chemicals	●●●●
• Temperature resistance long term	80 °C	• Softener resistance	●●
• Tack	●●●●	• Static shear resistance at 23°C	●●●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●●	• Static shear resistance at 40°C	●●●●
• Humidity resistance	●●●●●		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV0 MOPP ฟิล์มสีแดง (80 µm)

PV1 กระดาษกลาสขึ้นสีน้ำตาล (71 µm)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=51908>

tesa® 51908

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 61908 มีรุ่นที่มีโลเนอร์ส่วนที่ยื่นออกมาสำหรับดึงออกง่ายด้วยมือ (fingerlift)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=51908>