

tesa® 51983

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า 30 ไมครอน

tesa® 51983 เป็นเทปกาวสองด้าน สีดำ ซึ่งประกอบด้วย backing ชนิดPET และกาวtackified acrylic

tesa® 51983 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- ความหนา: 30ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะที่ดี
- ทนทานต่อสภาพแวดล้อมได้ดี
- ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเยี่ยมในกระบวนการconverting

การใช้งานหลัก

- การเคลือบวัสดุกันกระแทกเข้ากับจอ LCD
- การติดฟอยล์สะท้อนเข้ากับกรอบจอแอลซีดี
- การต่อฟิล์มพลาสติกแบบบาง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PET	• Type of adhesive	Tackified Acrylic
• Color	สีดำ	• Elongation at break	50 %
• Total thickness	30 µm	• Tensile strength	20 N/cm

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	5.2 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	7.6 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	4.5 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	5.3 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	4.1 N/cm	• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	5.5 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	5.2 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	6.0 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	2.0 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	3.3 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	4.2 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	4.8 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	2.3 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	3.7 N/cm
• Adhesion to PS (initial)	4.0 N/cm	• Adhesion to PS (after 14 days)	5.2 N/cm
• Adhesion to PVC (initial)	3.6 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	6.4 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	200 °C	• Resistance to chemicals	●●●●
• Temperature resistance long term	100 °C	• Softener resistance	●●●●
• Tack	●	• Static shear resistance at 23°C	●●●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●	• Static shear resistance at 40°C	●●●●
• Humidity resistance	●●●●		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV20 กระดาษพลาสติกชั้นน้ำน้ำตาล/โกล์ไฟฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=51983>

tesa® 51983

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Disclaimer

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=51983>