

tesa® 51980

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มสีดำ กาวสองหน้า 80 ไมครอน

tesa® 51980 เป็นเทปกาวสองด้าน สีดำ ซึ่งประกอบด้วย backing PET และกาว tackified acrylic

tesa® 51980 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- การยึดเกาะที่ติดบนเกือบทุกพื้นผิวเรียบ
- ประสิทธิภาพในการ converting ที่เหนือกว่าเนื่องจากมี backing ชนิด PET ที่แข็งแรง
- การปรับเปลี่ยนตำแหน่งตอนเริ่มต้นของกระบวนการติดประกอบ โดยลดการยึดเกาะเริ่มต้น

การใช้งานหลัก

- การติดชิ้นส่วนต่างๆ เข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ ผ้าพันแผลและป้ายน้ำหนักเบา
- การติดลดการแตกและงานขึ้นรูป (mouldings) ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ควรใช้เป็นตัวทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้ในการระบุค่าในสถานการณ์ใดอย่างเจาะจง

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PET	• Type of adhesive	Tackified Acrylic
• Color	สีดำ	• Elongation at break	50 %
• Total thickness	80 µm	• Tensile strength	20 N/cm

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	8.6 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	9.7 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	6.5 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	8.0 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	6.3 N/cm	• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	8.5 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.7 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	9.4 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	4.0 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	4.6 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	6.2 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	7.7 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	3.4 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	6.1 N/cm
• Adhesion to PS (initial)	7.0 N/cm	• Adhesion to PS (after 14 days)	8.5 N/cm
• Adhesion to PVC (initial)	6.8 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	10.7 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	200 °C	• Resistance to chemicals	●●●●
• Temperature resistance long term	100 °C	• Softener resistance	●●●●
• Tack	●●●●	• Static shear resistance at 23°C	●●●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●	• Static shear resistance at 40°C	●●
• Humidity resistance	●●●●		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV20 กระดาษพลาสติกใส/น้ำตา/โลโก้สีฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่

<http://l.tesa.com/?ip=51980>

tesa® 51980

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Disclaimer

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=51980>