




tesa® 51977

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มกาวสองหน้า

Product Description

tesa® 51977 เป็นเทปกาวสองด้าน สีขาว ประกอบด้วย backing ฟิล์ม PP และกาวtackified acrylic

tesa® 51977 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ.

- การผสมผสานกันของแรงเชื่อมยึดสูงตั้งแต่แรกเริ่มติดและการยึดเกาะที่ดี
- ยึดเกาะได้ดีแม้บนพื้นผิวที่ติดยาก เช่น PP และ PE และพื้นผิวขรุขระ

A * ทนต่ออุณหภูมิได้ดี

การใช้งาน

- การติดพรอมและแถบงานต่างๆ
- การติดวัสดุตกแต่งที่มีน้ำหนักหนักและการจัดแสดง displays
- การติดป้ายและ scales

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Type of liner	glassine	• Total thickness	240 µm
• Weight of liner	80 g/m ²	• Color	สีขาว
• Backing material	PP film	• Color of liner	สีน้ำตาล
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Thickness of liner	69 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	20 %	• Static shear resistance at 23°C	ดี
• Tensile strength	133 N/cm	• Static shear resistance at 40°C	กลาง
• Ageing resistance (UV)	ดี	• Tack	ดี
• Chemical resistance	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C
• Humidity resistance	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	120 °C
• Softener resistance	ดี		



tesa® 51977

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	12 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	10.5 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	13.5 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	8 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	10.5 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	9.5 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	11.5 N/cm	• Adhesion to PS (initial)	12 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	14.5 N/cm	• Adhesion to PS (after 14 days)	14 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	15.5 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	10.5 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	7.5 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	16 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	8.5 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	12.6 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	10 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	13 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา