




tesa[®] 4980

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า 80 ไมครอน

Product Description

tesa[®] 4980 เป็นเทปกาวสองด้าน โปร่งใส ประกอบด้วย backing ชนิด PET และกาวtackified acrylic

tesa[®] 4980 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ:

- การยึดเกาะดีกับทุกพื้นผิวทั้งเรียบและขรุขระ
- ประสิทธิภาพการ covering ที่เหนือกว่าเนื่องจากมี PET ที่แข็งแรง
- การปรับตำแหน่งการติดในตอนต้นของการติดเนื่องจากการลดคุณสมบัติการยึดเกาะแรกเริ่ม

การใช้งาน

- การติดส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ ผ้าพันแผล และป้ายนำหน้ารถ
- การติดลวดลายตกแต่งและงานขึ้นรูปในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing material	PET film	• Total thickness	80 µm
• Type of adhesive	Tackified Acrylic, อะครีลิก, advanced acrylic, modified acrylic	• Color	โปร่งใส, optically clear

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	50 %	• Static shear resistance at 23°C	ดี
• Tensile strength	20 N/cm	• Static shear resistance at 40°C	กลาง, ดี
• Ageing resistance (UV)	ดีมาก	• Tack	ดี
• Chemical resistance	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	100 °C
• Humidity resistance	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	200 °C
• Softener resistance	ดี		



tesa[®] 4980

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	6.5 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	7.7 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	8 N/cm	• Adhesion to PP (initial)	3.4 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	6.3 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	6.1 N/cm
• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	8.5 N/cm	• Adhesion to PS (initial)	7 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	7.7 N/cm	• Adhesion to PS (after 14 days)	8.5 N/cm
• Adhesion to PC (after 14 days)	9.4 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	6.8 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	4 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	10.7 N/cm
• Adhesion to PE (after 14 days)	4.6 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	8.6 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	6.2 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	9.7 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner :
PV20 กระดาษพลาสติกชั้นสีน้ำตาล/โลโก้สีฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04980>