tesa® 66022 low VOC

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

กาวอะครีลิคสูตรน้ำ เสริมแรงด้วย PET Scrim สำหรับการติดงานภายในยานยนต์ขนาดความหนา 220 ไมครอน

Product Description

tesa® 66022 เป็นกาวอะคริลิคสูตรน้ำโปร่งใส อ่อนตัวปรับตัวติดแนบได้สนิทได้กับทุกสภาพผิว เสริมความแข็งแรงด้วย PET mesh

คุณสมบัติ:

- ค่า VOC รวมต่ำมากและไม่มีการตรวจพบสารประกอบที่อันตราย
- แรงเชื่อมยึดเริ่มต้นสูงและแรงยึดเกาะสูง
- มีความอ่อนตัวออกแบบสำหรับติดได้ตามสภาพผิว 3 มิติ
- มีคุณสมบัติ conformability ที่ดีเยี่ยมและมีความเสถียร
- มีการยึดเกาะเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมบนพื้นผิวภายในตัวรถที่มีความหลากหลาย
- เหมาะสำหรับยึดเกาะพลาสติกชนิดไม่มีขั้ว, โฟม, ผ้าสักหลาดและผ้าต่างๆ
- โครงร่างตาข่ายช่วยเสริมแรงให้กับพื้นผิวมีความยืดหยุ่นเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ converting และการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งาน

การยึดติดที่แน่นหนาทันทีบนชิ้นส่วนที่เบา แข็ง และขรุขระทั้งแนวตั้งและแนวนอน
เช่น การติดวัสดุดูดซับพลังงาน(HIC, แผ่นกันกระแทก ...)

การติดพลาสติกและพลาสติก LSE
*ซึ่งยากต่อการเกาะติด
*รองรับงานเบาได้ถาวร

การเคลือบหรือการติดบนพื้นผิวที่ติดยาก นุ่ม เบาและผิวเรียบ
*การประกอบและยึดติดรูปทรงโค้งงอทำให้มั่นใจได้ในความแน่นรอบ ๆ ขอบในทันที

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Type of liner	glassine	• Color	โปร่งใส
• Backing material	none	• Color of liner	logo สีน้ำตาล/น้ำเงิน
• Type of adhesive	อะครีลิคสูตรน้ำ	• Thickness of liner	71 µm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=66022

tesa® 66022 low VOC

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Low VOC very good
- Suitable for rough surfaces very good
- Tack ดีมาก
- ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด -40 °C
- ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด 200 °C

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to ABS (initial) 17 N/cm
- Adhesion to ABS (after 3 days) 18 N/cm
- Adhesion to PC (initial) 19.1 N/cm
- Adhesion to PC (after 3 days) 19.4 N/cm
- Adhesion to PE (initial) 9.2 N/cm
- Adhesion to PET (initial) 16.2 N/cm
- Adhesion to PET (after 3 days) 18.1 N/cm
- Adhesion to PP (initial) 14 N/cm
- Adhesion to PP (after 3 days) 16 N/cm
- Adhesion to PS (initial) 17.7 N/cm
- Adhesion to PVC (initial) 12 N/cm
- Adhesion to Steel (initial) 12.3 N/cm
- Adhesion to Steel (after 3 days) 17.3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ออกแบบมาให้มีค่า VOC ต่ำ (สารประกอบอินทรีย์ระเหย) ตามข้อกำหนดยานยนต์โดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่น (MHLW) และสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น(JAMA) ที่จำกัดความเข้มข้นของสารพิษเคมี 13 ชนิด ตามมาตรฐานของ Toyota TSK0508G เทปของเรามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดยานยนต์ญี่ปุ่น

ค่าการยึดเกาะกับ:
PVC
PP
ABS
PC
PET
PS
PE
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า

PV20 ไลเนอร์กลาสซีนสีน้ำตาล /โลโก้ tesa สีฟ้า
ไลเนอร์รุ่นอื่น ๆ มีให้ตามสั่ง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซ่าพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซ่าอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=66022