

tesa® 60630

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 60630 เป็นเทปอลูมิเนียมที่ปรับเข้ารูปได้โดยใช้ฟอยล์อลูมิเนียมขนาด 30 µm และกาวอะคริลิกใส

คุณสมบัติ:

- เข้ากันได้กับพื้นผิวโค้ง
- คลายตัวได้ง่าย
- เหมาะสำหรับการใช้งานถาวร
- ป้องกันความชื้นก๊าซและไอระเหย
- เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สะท้อนความร้อนและแสง
- สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน DIN 4102 คลาส B1
- สารหน่วงไฟตามข้อกำหนดใน UL 510A

การใช้งานหลัก

- การติดตั้งลวดตู้เย็นในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การติดตั้งประกบและการปิดผนึกฉนวนกันความร้อนและท่อ
- เพื่อให้พื้นผิวเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าและความร้อน
- เพื่อสะท้อนรังสีความร้อน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ลูมิเนียมฟอยล์	• Tensile strength	25 N/cm
• Total thickness	65 µm	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Type of adhesive	อะครีลิค	• Temperature resistance max.	160 °C
• Elongation at break	3 %	• Surface finish	เงาสะท้อน

ยึดติดกับ

• Adhesion to steel	8.0 N/cm	• Adhesion to PE (initial)	4.0 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	7.0 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	5.5 N/cm

คุณสมบัติ

• Hand tearability	●●●●	• Abrasion resistance	●●●●
• Suitable for die cutting	No	• Water resistance	●●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

tesa® 60630

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=60630>