

# 70613

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 70613 เป็นเทปกาวยางสองหน้าลอกออกได้โดยการยืดกาง

คุณสมบัติของ tesa® 70613:

- ความหนา: 130µm
- การปิดกั้นแสง
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ทนต่อแรงกดและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- ลอกออกง่ายแม้ติดนาน

### การใช้งานหลัก

- ติดตั้งแบตเตอรี่
- ติดตั้งถาวรส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตัวเลือกในการถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือรีไซเคิล
- การตรึงส่วนประกอบชั่วคราว
- การปิดกั้นแสงในจอแสดงผลและแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

- |                    |        |                    |           |
|--------------------|--------|--------------------|-----------|
| • Backing material | ไม่มี  | • Type of adhesive | ชนิดพิเศษ |
| • Color            | สีดำ   | • Type of liner    | glassine  |
| • Total thickness  | 130 µm | • Color of liner   | สีน้ำตาล  |

#### ยึดติดกับ

- |                                   |           |   |           |
|-----------------------------------|-----------|---|-----------|
| • Adhesion to Steel (initial)     | 12.0 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days)     | 12.0 N/cm |
| • Adhesion to Aluminium (initial) | 10.0 N/cm | • Adhesion to Aluminium (after 14 days) | 10.0 N/cm |
| • Adhesion to Glass (initial)     | 12.0 N/cm | • Adhesion to Glass (after 14 days)     | 12.0 N/cm |
| • Adhesion to Magnesium (initial) | 8.0 N/cm  | • Adhesion to Magnesium (after 14 days) | 8.0 N/cm  |
| • Adhesion to PC (initial)        | 11.0 N/cm | • Adhesion to PC (after 14 days)        | 11.0 N/cm |
| • Adhesion to PE (initial)        | 7.0 N/cm  | • Adhesion to PE (after 14 days)        | 7.0 N/cm  |

#### คุณสมบัติ

- |                                     |       |                                     |      |
|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|------|
| • Temperature resistance short term | 90 °C | • Static shear resistance at 40°C   | ●●●● |
| • Temperature resistance long term  | 60 °C | • Removability after 14 days (23°C) | ●●●● |
| • Static shear resistance at 23°C   | ●●●●  |                                     |      |

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

# 70613

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=70613>