

# tesa® 68545

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า 80ไมครอน

tesa® 68545 เป็นเทปกาวสองด้าน แบบโปร่งใส ประกอบด้วย backing ชนิดPETและกาวtackified acrylic

tesa® 68545 คุณสมบัติเฉพาะ.

- มีแรงยึดเกาะบนพื้นผิวของวัสดุทั่วไป วัสดุที่มีพื้นผิวเรียบ และวัสดุที่มีพื้นผิวสม่ำเสมอได้ดี
- มีประสิทธิภาพและการใช้งาน covering ได้ดีเนื่องจากมีแผ่น backing ชนิด PETที่แข็งแรง
- สามารถปรับตำแหน่งการติดในขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนได้เนื่องจากมีการลดแรงยึดเกาะแรกสัมผัสผิว

### การใช้งานหลัก

- การติดส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- การติดป้ายชื่อ บัตรติดหน้าอกและป้ายนำพนักงาน
- การติดลดการตกแตกและงานขึ้นรูป (mouldings) ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PET	• Type of adhesive	Tackified Acrylic
• Color	โปร่งใส	• Elongation at break	50 %
• Total thickness	80 µm	• Tensile strength	20 N/cm

#### ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	8.2 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	9.1 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	7.5 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	8.7 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	7.3 N/cm	• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	8.8 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	8.8 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	10.3 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	3.5 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	5.0 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	6.7 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	7.5 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	3.2 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	5.2 N/cm
• Adhesion to PS (initial)	7.2 N/cm	• Adhesion to PS (after 14 days)	8.7 N/cm
• Adhesion to PVC (initial)	7.3 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	12.2 N/cm

#### คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	200 °C	• Resistance to chemicals	●●●●
• Temperature resistance long term	100 °C	• Softener resistance	●●●●
• Tack	●	• Static shear resistance at 23°C	●●●●
• Ageing resistance (UV)	●●●●	• Static shear resistance at 40°C	●●●●
• Humidity resistance	●●●●		

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner :  
PV20 กระดาษพลาสติกชั้นน้ำตา/โลโก้ไฟฟ้า (71µm; 82 ก./ตรม.)

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=68545>

# tesa® 68545

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแคการรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่  
<http://l.tesa.com/?ip=68545>