

tesa® 68550

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส conformable กาวสองหน้า 30ไมครอน

tesa® 68550 เป็นเทปกาวสองหน้า โปร่งใส ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET แบบบางและกาว tackified acrylic

tesa® 68550 คุณสมบัติเฉพาะ

- ความหนา : 30 ไมครอน
- ระดับการยึดเกาะสูงที่ความหนาน้อย
- มีคุณสมบัติอ่อนตัวติดแนบสนิทไปกับพื้นผิวหลายมิติ สามารถใช้ติดกับพื้นผิวที่มีความโค้ง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

การใช้งานหลัก

- การติดฟิล์มสะท้อนแสงเข้ากับกรอบจอแอลซีดี
- การประกบฟิล์มพลาสติกขนาดบาง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

ข้อมูลทางเทคนิค

• Backing material	ฟิล์ม PET	• Type of adhesive	Tackified Acrylic
• Color	โปร่งใส	• Elongation at break	50 %
• Total thickness	30 µm	• Tensile strength	7 N/cm

ยึดติดกับ

• Adhesion to Steel (initial)	6.0 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	8.2 N/cm
• Adhesion to ABS (initial)	5.0 N/cm	• Adhesion to ABS (after 14 days)	6.0 N/cm
• Adhesion to Aluminium (initial)	4.7 N/cm	• Adhesion to Aluminium (after 14 days)	7.0 N/cm
• Adhesion to PC (initial)	6.0 N/cm	• Adhesion to PC (after 14 days)	7.8 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	2.6 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	3.0 N/cm
• Adhesion to PET (initial)	4.8 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	6.0 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	2.5 N/cm	• Adhesion to PP (after 14 days)	4.0 N/cm
• Adhesion to PS (initial)	4.6 N/cm	• Adhesion to PS (after 14 days)	6.4 N/cm
• Adhesion to PVC (initial)	5.1 N/cm	• Adhesion to PVC (after 14 days)	8.6 N/cm

คุณสมบัติ

• Temperature resistance short term	200 °C	• Ageing resistance (UV)	●●●●
• Temperature resistance long term	100 °C	• Humidity resistance	●●●●
• Tack	●●	• Static shear resistance at 23°C	●●●

การประเมินผล ชุดผลิตภัณฑ์ tesa® ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น: ●●●● ดีมาก ●●● ดี ●● กลาง ● ต่ำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของLiner:

PV40 กระดาษพลาสติกสีขาว/โลโก้สีแดง (71µm; 82 ก./ตรม.)

PV50 แบบใส Liner PET (50µm; 72 ก./ตรม.)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่

<http://l.tesa.com/?ip=68550>

tesa® 68550

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่
<http://l.tesa.com/?ip=68550>