

tesa® 60152

Yapışma Gücü Arttırıcı PU / HPVC

Ürün Bilgisi

PU ve HPVC'ye yapışmayı arttırmak için yüzey işlemi

Ürün Açıklaması

tesa® 60152 Yapışma Arttırıcı PU/HPVC, tesa'nın basınca duyarlı yapışkan bantlarının poliüretan (PU) ve sert polivinil klorür/ PVC-U/rijit PVC (HPVC) yüzeylerine yapışmasını iyileştirmek için kullanılabilir.

Özellikler

- Özellikle tesa® ACX^{plus} ürün ailemiz için önerilir.
- tesa® ACX^{plus} Yapışma Arttırıcımızın UV-izlenebilirliği, uygulama sürecinde kolay kalite kontrol sağlar.

Uygulama Alanları

tesa® 60152 Yapışma Arttırıcı ürünümüz yalnızca PU ve HPVC için önerilmektedir. Bu ürün, tesa® ACX^{plus} bantlarının yapışma gücünü önemli ölçüde arttırmak için kullanılabilir. Testler, çok daha yüksek soyulma yapışması değerleri göstermektedir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Renk sarı

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------|---------|-----------------|------------------------|
| • Katılar | 10 % | • Yayılma oranı | 15 m ² /l |
| • Kıvam | likit | • Yoğunluk | 0.76 g/cm ³ |
| • Viskozite | 9 mPa s | | |

Ek Bilgiler

Yapışma arttırıcımızı kullanmadan önce, yapıştırılacak yüzeyin toz, yağ, gres, nem ve diğer kirleticilerden arındırılmış olması gerekir. Bu nedenle, yüzeyi tüy bırakmayan bir bez ile etanol veya izopropanol alkol gibi solventler ya da tesa® 60040 Endüstri Temizleyicimiz kullanarak temizlemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

Yüzey temizlendikten sonra, tesa® 60152 Yapışma Arttırıcıyı uygulayabilirsiniz. Yapışma arttırıcılarımızı tüy bırakmayan bir bez veya süngerle uygulamanızı öneririz. En iyi yapışma performansına ulaşmak için tüm yüzeye ince bir kat yapışma arttırıcı sürülmelidir. Solventlerin buharlaşması için ortam sıcaklığına bağlı olarak en az 30 saniye ve en fazla 5 dakika beklemek önemlidir. Bandı uygulamadan önce hazırlanan yüzeyin kirleticilerden arındırılmış kalmasına özen gösteriniz.

Alt tabaka tesa® 60152 Yapışma Arttırıcı ile düzgün şekilde ön işlemiden geçirildikten sonra, yapıştırma için açık süre birkaç saattir. Pazarda bulunan çok sayıda farklı alt tabaka formülasyonu nedeniyle, tesa® Yapışma Arttırıcımızı kullanmadan önce test etmeniz önerilir.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60152PV1>

tesa® 60152

Yapışma Gücü Arttırıcı PU / HPVC

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- Ürünün raf ömrü, oda sıcaklığında mühürlü orijinal kabında saklandığında en az 12 aydır.
- Güvenli kullanım hakkında daha fazla bilgi ve tavsiye için talep üzerine temin edilebilen güvenlik bilgi formumuza (SDS) başvurunuz.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60152PV1>