

tesa® ACXplus 88208

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış parça montajı için 0,8 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 88208, özel çift katmanlı ürün tasarımına sahip, kapalı yüzeyde düşük yüzey enerjili (LSE) yapışkan ile kaplanmış 0,8 mm çift taraflı akrilik köpük banttır. Yüksek performanslı LSE yapışkanı, farklı OEM şeffaf kaplamalarda mükemmel ilk yapışma özelliğine sahiptir ve uygulamadan hemen sonra neredeyse nihai performansa ulaşabilir. Sıcaklık 5°C'ye kadar düştüğünde bile tesa® ACX^{plus} 88208, şeffaf kaplamalarda mükemmel bağlanma gücü gösterir.

tesa® ACX^{plus} 88208, astar uygulanmış bağlantı parçalarının, nervürlü yüzeyler dahil, zor yapışan şeffaf kaplamalara montajı için özellikle önerilir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde tesa® ACX^{plus} 88208, dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma özelliğine sahiptir.

1,1 mm ve 1,5 mm kalınlıklarda da mevcuttur.

Temel özellikler

- Uygulamanın hemen ardından üstün soyulma-yapışma seviyesi
- Şeffaf kaplama tarafına 5°C kadar düşük uygulama sıcaklığında mükemmel bağlanma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermez
- OEM'de verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal genleşmelerini telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdeği
- Olağanüstü ıslanma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

Özellikler

- Superior peel-adhesion level right after application
- Excellent bonding stability at an application temperature as low as 5°C to the clear coat side
- PFAS / PFOS free Product
- Efficient and robust application at OEM
- Viscoelastic acrylic foam core to compensate for different thermal elongation of bonded parts
- Outstanding wet-out property
- High humidity and UV resistance

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 88208, aşağıdakiler gibi çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur:

- Araç yan çizgileri ve dekoratif kaplamalar
- Amblemler
- Spoilerlar
- Antenler
- Sütun kaplamaları

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88208>

tesa® ACXplus 88208

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

Mümkün olan en yüksek performansı sağlamak için, amacımız uygulamanızı tam olarak anlamak ve doğru ürün tavsiyesini sunmaktır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | gri |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • Nem direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 8 N/cm | • Adhesion to Clear coat (after 24 hrs) | 29 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 12 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 12 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 28 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 25 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen) | 23 N/cm | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 31 N/cm |
| • Adhesion to Clear coat (after 20 min) | 26 N/cm | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen) | 25 N/cm |

Ek Bilgiler

- Statik kayma direnci, çelik üzerinde 25 mm x 25 mm bant ve 200 g ağırlık ile test edilmiştir
- PV15 = kral mavisi silikonlu HDPE film ayırıcı
- Sıcaklık aralığı: değerler yüke bağlıdır

tesa® ACXplus 88208

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88208>