

tesa® 60150

Genel Amaçlı Yapışma Gücü Arttırıcı

Ürün Bilgisi



Çeşitli yüzeylerde yapışmayı artırmak için yüzey işlemi

Ürün Açıklaması

tesa® 60150 Evrensel Yapışma Arttırıcı, tesa'nın basınca duyarlı yapışkan bantlarının çinko, çelik ve PP/EPDM dahil olmak üzere çeşitli yüzeylerde yapışmasını iyileştirmek için kullanılabilir.

Özellikler

- Özellikle tesa® ACX^{plus} ürün ailemiz için önerilir
- tesa® 60150 Yapışma Arttırıcı'nın UV ile izlenebilirliği, uygulama sürecinde kolay kalite kontrol sağlar

Uygulama Alanları

tesa® 60150 Yapışma Arttırıcı ürünümüz, PVC, PP/EPDM, ABS, çinko, çelik veya alüminyum gibi çeşitli yüzeyler için önerilmektedir. Diğer yüzeylerle olan uyumluluk mutlaka uygun şekilde test edilmelidir. Bu ürün, tesa® ACX^{plus} bantlarının bağlama gücünü önemli ölçüde artırmak için kullanılabilir. Yapılan testlerde, çok daha yüksek soyulma yapışması değerleri elde edilmiştir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Renk açık sarı

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------|----------|-----------------|------------------------|
| • Katılar | 7 % | • Yayılma oranı | 15 m ² /l |
| • Kıvam | likit | • Yoğunluk | 0.81 g/cm ³ |
| • Viskozite | 15 mPa s | | |

Ek Bilgiler

Yapışma arttırıcıyı kullanmadan önce, yapıştırılacak yüzeyin tozdan, yağdan, nemden ve diğer kirleticilerden arındırılmış olması gerekir. Bu nedenle, yüzeyin tüy bırakmayan bir bezle ve etanol veya izopropanol alkol gibi solventlerle veya tesa® 60040 Endüstriyel Temizleyicimiz ile temizlenmesini önemle tavsiye ederiz.

Yüzey temizlendikten sonra tesa® 60150 Yapışma Arttırıcı'yı uygulayabilirsiniz. Yapışma arttırıcıyı melamin sünger veya tüy bırakmayan bir bezle uygulamanızı tavsiye ederiz. En yüksek bağlama performansını elde etmek için tüm yüzeyin ince bir tabaka halinde yapışma arttırıcı ile kaplanması gerekir. Solventlerin buharlaşması için en az 30 saniye ve ortam sıcaklığı ile nem durumuna göre en fazla 5 dakika beklenmesi önemlidir. Bant uygulanmadan önce hazırlanan yüzeyin kirletici maddelerden uzak tutulmasına dikkat ediniz.

tesa® 60150

Genel Amaçlı Yapıştırma Gücü Arttırıcı

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Yüzey tesa® 60150 Yapıştırma Arttırıcı ile doğru şekilde ön işlemiden geçirildikten sonra, bağ birkaç saat içinde tamamlanmalıdır. Piyasadaki birçok farklı yüzey formülasyonu nedeniyle, tesa® Yapıştırma Arttırıcı ürünümüzün kullanımdan önce test edilmesini tavsiye ederiz.

- Bu ürünün raf ömrü, orijinal kapalı ambalajında oda sıcaklığında saklandığında en az 12 aydır.
- Daha fazla bilgi ve güvenli kullanım tavsiyeleri için lütfen talep üzerine temin edilebilen güvenlik bilgi formumuza (SDS) başvurunuz.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60150>