


tesa® ACXplus 88215

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış parça montajı için 1,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 88215, kaplanmış tarafında düşük yüzey enerjili (LSE) yapıştırıcıya sahip, benzersiz çift katmanlı ürün tasarımına sahip 1,5 mm çift taraflı akrilik köpük banttır. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcı, farklı OEM şeffaf verniklerde mükemmel ilk yapışma özelliğine sahiptir ve uygulamadan hemen sonra neredeyse nihai performansa ulaşabilir. tesa® ACX^{plus} 88215, 5°C'ye kadar düşük sıcaklıklarda bile şeffaf vernik yüzeyinde mükemmel yapışma gücü gösterir.

tesa® ACX^{plus} 88215, özellikle astar işlem görmüş ve kaburgalı yüzeyler dahil olmak üzere, yapıştırılması zor şeffaf verniklere, bağlantı parçalarının montajı için tavsiye edilir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde tesa® ACX^{plus} 88215, dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma yeteneğine sahiptir.

Ayrıca 0,8 mm ve 1,1 mm kalınlıklarda da mevcuttur.

Öne çıkan özellikler

- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- Şeffaf vernik tarafında 5°C gibi düşük uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermez
- OEM'de verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılan parçaların farklı termal genleşmelerini dengelemek için viskoelastik akrilik köpük çekirdeği
- Olağanüstü yüzey ıslanabilirliği
- Yüksek nem ve UV dayanımı

Özellikler

- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- Vernik kaplama tarafında 5°C kadar düşük bir uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- OEM'de verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 88215, aşağıdakiler gibi çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur:

- Gövde yan çitaları ve dekoratif şeritler
- Amblemler
- Spoilerlar
- Antenler
- Sütun kaplamaları

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88215>

tesa® ACXplus 88215

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

En yüksek performansı sağlamak amacıyla, doğru ürün önermek için uygulamanızı tamamen anlamayı hedefliyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1500 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | gri |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • Nem direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 8 N/cm | • Adhesion to Clear coat (after 24 hrs) | 31 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 13 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 12 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 33 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 26 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen) | 27 N/cm | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 37 N/cm |
| • Adhesion to Clear coat (after 20 min) | 28 N/cm | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen) | 31 N/cm |

Ek Bilgiler

- Statik kayma direnci, çelik üzerinde 25 mm x 25 mm bant ve 200 g ağırlık ile test edilmiştir
- PV 15 = kraliyet mavisi silikonlu HDPE film ayırıcı
- Sıcaklık aralığı: değerler yüke bağlıdır

tesa® ACXplus 88215

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88215>