

tesa® 60153

Yapışma Gücü Arttırıcı Hızlı Kürlenme

Ürün Bilgisi



Farklı yüzeylere yapışmayı artırmak için hızlı kürlenen yüzey işlemi

Ürün Açıklaması

tesa® 60153 Yapışkan Güçlendirici Hızlı Kür, tesa'nın basınca duyarlı yapışkan bantlarının bağlama gücünü en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış son teknoloji bir çözümdür. En yeni teknolojiyle geliştirilmiş bu hızlı kürlenen güçlendirici, otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan düşük yüzey enerjili plastiklerden (PP/EPDM ve PE gibi), orta derecede polar plastiklere (ABS, PU ve PBT gibi) ve alüminyum gibi metallere kadar geniş bir yüzey yelpazesi için optimize edilmiştir. Benzersiz formülasyonu sayesinde hızlı ve sağlam bir yapışma sağlar; bu da onu endüstriyel uygulamalarda üstün bağlama sonuçları elde etmek için çok yönlü ve vazgeçilmez bir araç haline getirir.

Özellikler

- Özellikle ACX^{plus} ürün ailemiz için önerilmektedir
- Bu yapışkan güçlendiricinin UV izlenebilirliği, uygulama sürecinde kolay kalite kontrol imkanı sağlar

Uygulama Alanları

tesa® 60153 Yapışkan Güçlendirici Hızlı Kür, çok yönlüdür ve tesa'nın basınca duyarlı yapışkan bantlarının geniş bir malzeme yelpazesine yapışmasını artırmak için uygundur. Bu geniş uyumluluk, ürünü farklı sektörlerde çeşitli uygulamalar için ideal bir seçenek haline getirir. En iyi yapışma performansını sağlamak için, tesa® 60153 Yapışkan Güçlendirici Hızlı Kür'ün ilgili yüzeydeki etkinliğini değerlendirmenizi tavsiye ederiz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Renk sarı

UÜrün Çeşitleri

- Mevcut renkler sarı

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|-------------|----------|-----------------|------------------------|
| • Katılar | 9 % | • Yayılma oranı | 15 m ² /l |
| • Kıvam | likit | • Yoğunluk | 0.82 g/cm ³ |
| • Viskozite | 20 mPa s | | |

Ek Bilgiler

Yapışkan güçlendiricimizi kullanmadan önce, bağlama yüzeyinin toz, gres, yağ, nem ve diğer kirlenici maddelerden arındırılmış olması gerekir. Bu nedenle yüzeyin, tüy bırakmayan bir bez ile etanol veya izopropanol gibi çözücüler veya tesa® 60040 Endüstriyel Temizleyicimiz kullanılarak temizlenmesini tavsiye ederiz.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60153>

tesa® 60153

Yapışma Gücü Arttırıcı Hızlı Kürlenme

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Yüzey temizlendikten sonra, tesa® 60153 Yapışkan Güçlendirici Hızlı Kür'ü uygulayabilirsiniz. Yapışkan güçlendiricilerimizin melamin sünger veya tüy bırakmayan bez ile uygulanmasını öneririz. En iyi bağlama performansına ulaşmak için tüm yüzeyin yapışkan güçlendirici ile eşit şekilde kaplanması gerekir. Astarın tamamen kurduğundan emin olmak için, çözücülerin buharlaşmasına yetecek süre tanıyarak ortam sıcaklığı ve nemine bağlı olarak minimum 30 saniyeden 5 dakikaya kadar beklenmelidir. Bant uygulamadan önce hazırlanan yüzeyin kirletici maddelerden arındırılmış olmasına dikkat edin.

Alt tabaka tesa® 60153 Yapışkan Güçlendirici Hızlı Kür ile uygun şekilde ön işleminden geçirildiğinde, bağlama süresi birkaç saat olmalıdır. Piyasada bulunan çok çeşitli yüzey formülasyonları nedeniyle, ürünümüzü kullanmadan önce tesa® Yapışkan Güçlendirici'nin test edilmesini tavsiye ederiz.

- Bu ürünün raf ömrü, orijinal ve mühürlü kabında oda sıcaklığında saklandığında en az 12 aydır.
- Güvenli kullanım ile ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için, talep üzerine temin edilebilen güvenlik bilgi formumuzu (SDS) inceleyebilirsiniz

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60153>