

tesa® 60151

Yapışma Gücü Arttırıcı Cam

Ürün Bilgisi

Cam ile yapışmayı artırmak için yüzey işlemi

Ürün Açıklaması

tesa® 60151 Cam Yapıştırıcı Arttırıcı, tesa'nın basınca duyarlı yapıştırıcı bantlarının cam yüzeylere yapışmasını iyileştirmek amacıyla kullanılabilir.

Özellikler

- Özellikle tesa® ACX^{plus} ürün ailesi için tavsiye edilir

Uygulama Alanları

Yüksek şeffaflığa sahip tesa® 60151 Yapıştırıcı Arttırıcı ürünümüz, cam yüzeylerde kalıcı yapıştırma için tavsiye edilir. tesa® 60151 Yapıştırıcı Arttırıcı'mızın boyalı veya folyo kaplı camlarda kullanılması önerilmez. Bu ürün, tesa® ACX^{plus} bantlarının yapışma gücünü anlamlı şekilde artırmak için kullanılabilir. Testler, çok daha yüksek soyma yapışması değerleri elde edildiğini göstermektedir.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- Renk saydam, optik olarak şeffaf

Özellikler / Performans Değerleri

Katılar	0.5 %	Yayılma oranı	15 m ² /l
Kıvam	likit	Yoğunluk	0.81 g/cm ³
Viskozite	2.5 mPa s		

Ek Bilgiler

Yapıştırıcı arttırıcıyı kullanmadan önce, yapıştırma yüzeyinin yani alt tabakanın toz, yağ, nem ve diğer kirleticilerden tamamen arındırılması gerekmektedir. Bu nedenle alt tabakanın tüy bırakmayan bez ile etanol, izopropanol alkol veya tesa® 60040 Endüstri Temizleyicisi gibi çözücüler kullanılarak temizlenmesini kesinlikle tavsiye ediyoruz.

Yüzey temizlendikten sonra, tesa® 60151 Yapıştırıcı Arttırıcı'yı uygulayabilirsiniz. Yapıştırıcı arttırıcılarımızı uygularken tüy bırakmayan bir bez kullanmanızı öneriyoruz. Bezi tesa® Yapıştırıcı Arttırıcı ile iyice ıslatın ve yüzeyin üzerinde tek seferde tek yönde silin. Fazla yapıştırıcı arttırıcıyı yüzeyden hemen başka kuru ve tüy bırakmayan bir bezle alınız – çoğu cam tipinde çıkan gıcırtı sesi iyi bir katman kalınlığına işaret eder. En yüksek yapışma performansına ulaşmak için tüm yüzey ince bir tabaka halinde yapıştırıcı arttırıcı ile kaplanmalıdır. Bantı uygulamadan önce hazırlanan yüzeyin kirleticilerden uzak tutulmasına dikkat edin.

tesa® 60151

Yapıştırma Gücü Arttırıcı Cam

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Alt tabaka uygun şekilde tesa® 60151 Yapıştırıcı Arttırıcı ile işlem gördükten sonra, yapıştırma işlemi 15 dakika içerisinde yapılmalıdır. Piyasadaki farklı alt tabaka formülasyonları nedeniyle, tesa® Yapıştırıcı Arttırıcı'nın kullanımından önce test edilmesini tavsiye ediyoruz.

- Bu ürün, oda sıcaklığında mühürlü orijinal kabında saklandığında en az 12 ay raf ömrüne sahiptir.
- Güvenli kullanım ile ilgili daha fazla bilgi ve tavsiye için istekte bulunarak temin edilebilecek güvenlik bilgi formumuza (SDS) başvurunuz.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=60151>