


tesa® ACXplus 88315

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış ek parça montajı için 1,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 88315, otomotiv dış ek parça montajı için çift taraflı akrilik köpük banttir. Her iki tarafı da LSE yapıştırıcı ile kaplanmış, üç katmanlı simetrik olarak tasarlanmış bir üründür. Süreçte primer kullanımını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, LSE (PP ve PP/EPDM gibi) ve MSE (ABS gibi) plastikten yapılmış tipik otomotiv ek parçalarına primer olmadan verimli ve güvenli bir yapışma sağlar.

Ayrıca, ürünümüz farklı tipte OEM şeffaf kaplamalar söz konusu olduğunda da mükemmel yapışkanlık özelliklerine sahiptir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde tesa® ACX^{plus} 88315 Primerless Line, dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma yeteneğine sahiptir.

Ayrıca 0,5 mm, 0,8 mm ve 1,1 mm formatlarında da mevcuttur

Temel özellikler

- Düşük yüzey enerjili plastikler ve yapışması zor şeffaf kaplamalarda primer olmadan yüksek ilk performans
- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- 5°C gibi düşük uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermez
- Verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılan parçaların farklı termal genleşmelerini telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslanma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi.

Özellikler

- LSE plastiklerinde ve astarsız yapıştırılması zor şeffaf kaplamalarda yüksek ilk performans
- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- 5°C kadar düşük bir uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi.

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 88315 Primerless Line, çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur. En yüksek performansı sağlamak için amacımız, uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil) tamamen anlamak ve doğru ürün tavsiyesini sunmaktır.

Uygulama örnekleri şunlardır:

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88315>

tesa® ACXplus 88315

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

- Kapı yan çitaları ve dekoratif şeritler
- Amblem
- Spoiler
- Antenler
- Sütun kaplamaları
- PDC montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1500 µm |
| • Yapışkan türü | LSE | • Renk | gri |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • Nem direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 32 N/cm | • PP'ye yapışma (3 gün sonra) | 44 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 34 N/cm | • PP'ye yapışma (hemen, 1 min) | 34 N/cm |
| • Adhesion to Clear coat (after 20 min) | 36 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 39 N/cm |
| • Adhesion to Clear coat (after 24 hrs) | 39 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen, 1 min) | 36 N/cm |

Ek Bilgiler

- Statik kayma direnci, çelik üzerinde 25 mm x 25 mm bant ve 200 g ağırlıkla test edilmiştir
- PV 15 = kraliyet mavisi silikonize HDPE film ayırıcı
- Sıcaklık aralığı: değerler yüke bağlıdır
- Şeffaf kaplama: Test için Japon OEM'lerinde tipik olan şeffaf kaplama seçilmiştir

tesa® ACXplus 88315

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88315>