

tesa® 75515

Ürün Bilgisi



125µm çift taraflı yapışkanlı akrilik transfer bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125µm uyumlu, yapışkanlı akrilik transfer bandıdır ve 125µm kalınlığa sahiptir. Şeffaf, yaşlanmaya dayanıklı ve yüksek ilk yapışma özelliğine sahip, kanıtlanmış ve iyi bilinen tesa® 4965 yapıştırıcımız ile donatılmıştır. tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125µm bu nedenle düzensiz yüzeylerde çok iyi anında yapışma sağlar ve hafif, ince malzemelerin laminasyonu gibi geniş bir uygulama yelpazesi için uygundur.

Bu benzersiz ve yüksek performanslı tesa® 4965 yapıştırıcısı ile donatılmış çeşitli ürünler bulunmaktadır ve bu ürünler birlikte Team 4965'i oluşturur. Bu çift taraflı film bant seçkisi, müşteri gereksinimleri, ürünler ve süreçlere göre en verimli bandı kolayca seçmeye yardımcı olur. tesa® 4965 seçkisinin tüm avantajlarını burada keşfedin: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Sürdürülebilir bakış açıları

- tesa® 75515 Yeni Nesil, önceki tesa® 75515'e göre %-48 CO₂ emisyonu
- Biyokütle dengeli yapışkanlı akrilik yapıştırıcı

tesa® Daha Sürdürülebilir Kağıt Liner:

- Sorumlu kaynaklardan elde edilen (sertifikalı) kağıt liner
- %30 geri dönüştürülmüş lif içeren, ağartılmamış kağıt



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Transfer bant tasarımı sayesinde mükemmel uyumluluk
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10'a göre cilt temas sertifikasyonu
- UL standardı 969'a uygun. UL dosyası: MH18055
- Çok çeşitli zeminlere çok iyi ilk yapışma
- Çok iyi sıcaklık ve nem direnci
- İyi kalıp kesme özellikleri
- Düşük VOC - VDA 278 analizine göre ölçülmüştür

Uygulama Alanları

tesa® 75515 - Team 4965 Transfer 125µm, esnek malzemelerin ve hafif parçaların montajı ve laminasyonu uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar:

- Hafif parçaların ve malzemelerin montajı
- Köpük, keçe, kumaş ve tekstil montajı
- Yalıtım malzemelerinin laminasyonu

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75515>

tesa® 75515

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

- Zemin sistemlerinin montajı
- Membran anahtar montajı
- Ek yeri birleştirme (splicing)

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	yok	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	brown/blue logo
• Renk	saydam		

Özellikler / Performans Değerleri

• 23°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Nem direnci	çok iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C	• Yumuşatıcı direnci	iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	11 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	5 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	13 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	6.5 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	10 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	12 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	11 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	13 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	14 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	9 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	14.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	15 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	14 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	6 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	12 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	10 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	14 N/cm
• PET'e yapışma (14 gün sonra)	10 N/cm		

Ek Bilgiler

Liner çeşitleri:

- PV4: beyaz PE kaplı kağıt liner (118µm; 113g/m²)
- PV12: şeffaf PET liner (75µm; 105g/m²)
- PV20: markalı kahverengi kağıt liner (70µm; 80g/m²)
- PV21: beyaz glassine kağıt liner (78µm; 90g/m²)

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75515>

tesa® 75515

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Boyutsal olarak stabil PV12 PET ve PV4 PE kaplı kağıt liner, yüksek nem koşullarına maruz kalan uygulamalar, gönderim ve depolama için en uygundur.

Düşük VOC - VDA 278 analizine göre ölçülmüş olup, tesa® 75515 taslak GB yönetmeliklerinde (Çin) kısıtlanmış herhangi bir madde içermez.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75515>