



tesa® 4309 PV1



Ürün Bilgisi

120 °C'ye kadar Fırında Kurutma ile Sprey Boyama için Sıcaklığa Dayanıklı Maskeleme Bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4309, ince krep kağıt taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkan sistemden oluşur. İnce krep, uyumlu ve esnek kağıt maskeleme bandı spreylere uygulamaları için uygundur ve ardından 120 ° C'ye kadar fırında kurutulur. Esnek maskeleme bandı ıslak zımparalamaya dayanıklıdır ve metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylere mükemmel yapışır. Dolgu maddelerinin veya boyaların (su veya solvent bazlı) bandın arka tarafına mükemmel yapışması, her türlü boyanın dökülmesini önler. 120 ° C'ye varan sıcaklıklarda fırında kurutma işleminden sonra, tesa® 4309 yırtılmadan ve kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir. Bant, araç gövde onarımı maskeleme uygulamaları için idealdir.

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Uygulama Alanları

- tesa® 4309 zorlu maskeleme görevleri için idealdir
- Maskeleme bandı metal, kauçuk, cam ve plastik gibi çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.
- Yüksek sıcaklık maskeleme bandı fırında kurutma için kullanılabilir
- Bant elle yırtılabilir
- Bant, arka tarafta boyanın mükemmel bir şekilde tutunmasını sağlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krep kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 53 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 170 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 12 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 47 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 120 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 120 °C |

Yapışma

- | | |
|------------------|----------|
| • Çeliğe yapışma | 3.5 N/cm |
|------------------|----------|



tesa® 4309 PV1

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Ürün ıslak zımparalamaya dayanıklıdır ve dolgunun veya boyaların (su veya solvent bazlı) bandın arka yüzüne çok iyi yapışması her türlü pullanmayı önler.

120 ° C'ye varan sıcaklıklarda fırında kurutma işleminden sonra tesa® 4309 yırtılmadan ve kalıntı bırakmadan kolayca çıkarılabilir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04309>