

tesa® 4309 PV1



Ürün Bilgisi

Subsequent fırın kurutmasıyla birlikte 120 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı maskeleme bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4309, ince krepe kâğıt taşıyıcı ve doğal kauçuk yapışkan sisteminden oluşur. İnce krepe, uyumlu ve esnek kâğıt maskeleme bandı, sonrasında 120 °C'ye kadar fırında kurutma ile birlikte spreyci boyama uygulamaları için uygundur. Bant, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi yüzeylere karşı dayanıklıdır. Araç gövde tamirinde maskeleme uygulamaları için idealdir.

Sürdürülebilir bakış açıları

Toplam ürünün %53'ü (ağırlıkça), ayrıcı hariç, biyolojik bazlı içeriğe sahiptir



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Dolgu macunu veya boyaların (su veya solvent bazlı) bandın arka yüzeyine mükemmel yapışması, herhangi bir boya dökülmesini önler.
- 120° C'ye kadar olan fırın kurutma işleminden sonra, tesa® 4309 kolayca yırtılmadan ve iz bırakmadan çıkarılabilir.
- Esnek maskeleme bandı, ıslak zımparalamaya karşı dayanıklıdır ve çeşitli yüzeylere mükemmel yapışma özelliğine sahiptir

Uygulama Alanları

- tesa® 4309, zorlu maskeleme görevleri için idealdir
- Maskeleme bandı, metal, kauçuk, cam ve plastik gibi farklı yüzeylerle kullanılabilir
- Yüksek sıcaklığa dayanıklı maskeleme bandı fırın kurutması için uygundur
- Bant elle kolayca yırtılabilir
- Bandın arka yüzeyinde mükemmel boya tutunması sağlar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | hafif krepe kâğıt | • Biyo-bazlı (ağırlıkça) | 53 % |
| • Yapışkan türü | doğal kauçuk | • Toplam kalınlık | 170 µm |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 12 % | • Strappabile a mano | çok iyi |
| • Çekme direnci | 47 N/cm | • Sıcaklık direnci (30 dakika) | 120 °C |
| • Çıkarması kolay | evet | • Sıcaklık direnci (60 dakika) | 120 °C |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309 PV1

Ürün Bilgisi

Yapışma

- Çeliğe yapışma 3.5 N/cm

Ek Bilgiler

Ürün, ıslak zımparalamaya karşı dayanıklıdır ve dolgu macunu veya boyaların (su veya solvent bazlı) bandın arka yüzeyine çok iyi yapışması, herhangi bir dökülmeyi önler.

120 °C'ye kadar olan fırın kurutma işleminden sonra tesa® 4309 kolayca yırtılmadan ve iz bırakmadan çıkarılabilir.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4309>