

tesa® 62932

Ürün Bilgisi



500 µm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62932, yapısal montaj uygulamaları için çift taraflı PE köpük banttır. Uyarlanabilir PE köpük taşıyıcı ve tutkullandırılmış akrilik yapışkan içerir.

Özellikler

- Küçük tasarım boşluğu için ince köpük taşıyıcı
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10'a göre cilt temas sertifikası
- Birçok yüzeyde yüksek ilk yapışma sağlayan çok yönlü yapışkan
- Güvenli yapışma performansı için yüksek nihai yapışma seviyesi
- Tamamen dış ortam için uygun: UV, su ve yaşlanmaya karşı dirençli
- Düşük yapıştırma basıncında bile yüksek ilk yapışma kuvveti
- Çok iyi soğuk şok absorpsiyonu

Uygulama Alanları

- Kahverengi ürünlerde dekoratif alüminyum kapaklar
- Mutfak mobilyalarında kapı kolları
- Buzdolabı veya dondurucular için kalıplanmış dekoratif profiller
- Cam ve ayna panelleri

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Toplam kalınlık | 500 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah/beyaz |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 270 % | • Kimyasallara karşı direnç | iyi |
| • Çekme direnci | 8 N/cm | • Kısa süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • 23°C'de statik kayma direnci | iyi | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • 40°C'de statik kayma direnci | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • İlk Yapışma | iyi | | |

tesa® 62932

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	14 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	1.8 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	13 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	3.3 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	17 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	10.5 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	9 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	14.5 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	1.7 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	3 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	13 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	12.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm

Ek Bilgiler

Liner çeşitleri:

- PV0 kahverengi glassine kağıt (71 µm)
- PV10 kırmızı şeffaf PP film (120 µm)
- PV14 PE kaplı kağıt (122 µm)
- PV15 mavi PE film (100 µm)

Soyulma Yapışması:

- 14 gün sonra: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC'de köpük bölünmesi

UL Sertifikaları:

- UL sertifikamızı görmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz - <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62932>