


tesa® ACXplus 77208

Ürün Bilgisi



0.8mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77208, otomotiv bağlantı parçaları için tasarlanmış tek katmanlı bir akrilik köpük banttir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği, çeşitli yüzeylerde güvenilir ve yüksek bağlama performansı sağlar ve bir aracın ömrü boyunca değişen çevresel koşullara dayanabilir.

Ayrıca 0.4mm, 0.6mm, 1.0mm ve 1.2mm kalınlıklarında mevcuttur.

Başlıca Özellikler

- Viskoelastik akrilik köpük çekirdek, bağlanan parçaların farklı termal uzama nedeniyle oluşan stresi telafi eder
- Geniş bir sıcaklık aralığında iyi dinamik ve statik kesme direnci
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Yüksek UV direnci
- İyi dönüştürme özellikleri

Özellikler

- Viskoelastik akrilik köpük çekirdek, yapıştırılan parçaların farklı termal uzamasının neden olduğu gerilimi dengeler
- Geniş bir sıcaklık aralığında iyi dinamik ve statik kayma direnci
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Yüksek UV direnci
- İyi dönüştürme özellikleri

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77208, aşağıdaki gibi kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur:

- Gövde yan kaplamaları ve dekoratif şeritler
- Ambлемler
- Spoilerler
- Antenler
- Direk kaplamaları

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı tam olarak anlamak ve doğru ürün önerisini sunabilmek amacıyla çaba gösteriyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | gri |

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77208>

tesa® ACXplus 77208

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------|
| • Nem direnci | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Temperature range | -40 to 80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 10 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 24 N/cm |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|

Ek Bilgiler

- Taşıyıcı:

PV31 = Beyaz silikonlu HDPE film taşıyıcı, tesa® 50699/50099 PSA ara bantlarıyla uyumlu çalışır

PV34= Beyaz tek silikonlu HDPE film taşıyıcı, tesa® 50699 PSA ara bandı ile uyumludur

PV36 = Şeffaf mavi silikonlu PET film taşıyıcı, tesa® 50699 PSA ara bandı ile uyumludur

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77208>