


tesa® 4928

Ürün Bilgisi



125µm çift taraflı şeffaf filmik bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4928, PET taşıyıcı ve modifiye akrilik yapışkandan oluşan şeffaf çift taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır.

Özellikler

- İyi tutuş gücü ve yapışma performansı arasında mükemmel denge
- Çeşitli köpükler ve kauçuk malzemeler gibi zor yüzeylere ve yüksek sıcaklıklarda bile yeterli yapışma
- Yapıştırılacak yüzeye anında tutunmak için yüksek ilk tutunma

Uygulama Alanları

- Elektronik cihazlarda pillerin pil paketlerine montajı
- Otomotiv endüstrisinde ABS plastik parçaların montajı
- Mobilya endüstrisinde dekoratif profillerin ve süslemelerin montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Toplam kalınlık	125 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	50 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C
• Çekme direnci	20 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• İlk Yapışma	çok iyi	• Yumuşatıcı direnci	iyi
• Kimyasallara karşı direnç	iyi		

tesa® 4928

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	8.2 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	8.7 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	9.7 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	4.8 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	8.1 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	6.4 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	11.1 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	8.8 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	10.3 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	9.4 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	11.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	7.2 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	4.9 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	10.1 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	5.4 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	11.2 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	7.4 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	12.8 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4928>