

tesa® 62934

Ürün Bilgisi



800µm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62934, yapıcı montaj uygulamaları için çift taraflı PE köpük banttır. Son derece uyumlu bir PE köpük taşıyıcıya ve güçlendirilmiş bir akrilik yapıştırıcıya sahiptir.

Özellikler

- Birçok yüzeyde yüksek anında yapışma için çok yönlü yapıştırıcı
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10'a göre cilt teması sertifikası
- Güvenli yapışma performansı için yüksek nihai yapışma seviyesi
- Dış mekan kullanımına tam uygunluk: UV, su ve yaşlanmaya karşı dirençli
- Farklı malzemelerin farklı termal genleşmesini dengeler
- Düşük yapışma basıncında bile yüksek anında yapışma gücü
- Çok iyi soğuk darbe emilimi

Uygulama Alanları

- Kahverengi ürünlerde dekoratif alüminyum kapak ekranları
- Mutfak mobilyalarında kapı kolları
- Kalıplı plastik parçalar
- Aynalar ve renkli cam paneller

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| • Taşıyıcı malzeme | PE köpük | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | siyah/beyaz |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| • Kopma anındaki uzama | 250 % | • İlk Yapışma | iyi |
| • Çekme direnci | 8 N/cm | • Kısa süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • 23°C'de statik kayma direnci | iyi | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • 40°C'de statik kayma direnci | iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |

tesa® 62934

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	17 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	2.8 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	17 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	5.5 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	17 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	15 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	15 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	17 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	2.7 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	2.8 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	17 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	12.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm

Ek Bilgiler

Liner çeşitleri:

- PV0 kahverengi glassine kağıt (71 µm)
- PV10 kırmızı şeffaf PP film (120 µm)
- PV15 mavi PE film (100 µm)

Soyma Yapışması:

- anında: Çelik, Alüminyum, ABS'de köpük ayrılması
- 14 gün sonra: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC'de köpük ayrılması

tesa® 62934, Almanya'da TÜV Rheinland tarafından test edilmiştir. Test, IEC 61215 / 61646 iklim testleri ve 85°C sıcaklık direnci sonrası uzun vadeli yapışma performansını doğrulamıştır. (TÜV rapor numarası 21209595).

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62934I>