

tesa® 62935

Ürün Bilgisi



1000µm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 62935, yapısal montaj uygulamaları için çift taraflı bir PE köpük banttır. Yüksek iç mukavemet sunan yüksek kaliteli bir PE köpükten oluşur ve yapışkanlaştırılmış akrilik bir yapışkan ile donatılmıştır.

Ürün avantajları:

- Çok çeşitli yüzeylerde yüksek anında yapışma için çok amaçlı yapıştırıcı
- Güvenli bir bağlama performansı için yüksek nihai yapışma seviyesi
- Tamamen dış ortama uygun: UV, su ve yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Farklı malzemelerin farklı termal genleşmesini telafi eder
- Düşük yapıştırma basıncında bile yüksek anında bağlanma gücü
- Çok iyi soğuk darbe emilimi

Özellikler

- Çok çeşitli yüzeylerde yüksek anında yapışma için çok amaçlı yapıştırıcı
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10'a göre cilt teması sertifikası
- Güvenli bir bağlama performansı için yüksek nihai yapışma seviyesi
- Tamamen dış ortama uygun: UV, su ve yaşlanmaya karşı dayanıklı
- Farklı malzemelerin farklı termal genleşmesini telafi eder
- Düşük yapıştırma basıncında bile yüksek anında bağlanma gücü
- Çok iyi soğuk darbe emilimi

Uygulama Alanları

Örnek montaj uygulamaları şunlarla sınırlı olmamak üzere:

- Aynalar ve renkli cam paneller
- Kahverengi eşyalar üzerinde dekoratif alüminyum kaplama ekranları
- Mutfak mobilyalarında kapı kolları
- Kalıplanmış plastik parçalar

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Toplam kalınlık	1000 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Renk	siyah/beyaz

tesa® 62935

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	345 %	• İlk Yapışma	iyi
• Çekme direnci	12 N/cm	• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C
• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi

Yapışma

• Alüminyuma yapışma (hemen)	17 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	2.8 N/cm
• Alüminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	17 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	6 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	2.7 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	8 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	3 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	12.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	17 N/cm
• PET'e yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	17 N/cm

Ek Bilgiler

Liner çeşitleri:

- PV0 kahverengi glassine kağıdı (71 µm)
- PV15: mavi yüksek yoğunluklu PE film (100µm)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=62935>