


tesa® ACXplus 77715

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış aksesuar parçalarının montajı için 1.5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77715, bir tarafı LSE yapıştırıcı ile kaplanmış, benzersiz çift katmanlı asimetrik tasarıma sahip 1.5 mm akrilik köpük banttır. Kullanım sürecinde astarı ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, tipik otomotiv bağlantı parçalarının LSE (PP ve PP/EPDM gibi) ve MSE (ABS gibi) plastiklerden yapılmış olanlarına astar kullanmadan etkin ve güvenli bir bağlanma sağlar.

Ayrıca, ürünümüz kolayca bağlanabilen OEM şeffaf boyalarda mükemmel yapışma özellikleri sunar. Viskoelastik akrilik köpük gövdesi sayesinde tesa® ACX^{plus} 77715, dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma özelliğine sahiptir.

0.8 mm ve 1.1 mm formatlarında da mevcuttur.

Ana Özellikler

- Astar gerektirmeden LSE plastiklerde yüksek performans
- Uygulama sıcaklığı sadece 5°C kadar düşük olduğunda bile PP alt tabakalarda üstün soyulma yapışması
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Uygulamanın hemen ardından mükemmel yapışma seviyesi
- Daha geniş sıcaklık aralığında mükemmel yapışma kararlılığı
- Verimli ve sağlam uygulama
- Birbirine bağlanan parçaların farklı termal uzamalarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük gövdeli yapı
- Olağanüstü ıslanma özelliği
- Yüksek nem ve UV dayanımı
- Ayrıca, ürünümüz kolayca bağlanabilen OEM şeffaf boyalarda mükemmel yapışma özellikleri sunar.
- Viskoelastik akrilik köpük gövdesi sayesinde tesa® ACX^{plus} 77715, dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma özelliğine sahiptir.

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi

Özellikler

- Astarsız LSE plastiklerinde yüksek performans
- 5°C kadar düşük bir uygulama sıcaklığında bile PP yüzeylerde üstün soyulma yapışması
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Uygulamadan hemen sonra mükemmel yapışma seviyesi
- Daha geniş bir sıcaklık aralığında mükemmel yapışma kararlılığı
- Verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci
- Ek olarak, ürünümüz, yapıştırılması kolay OEM şeffaf kaplamalar söz konusu olduğunda mükemmel yapışkan özelliklere sahiptir.
- tesa® ACX^{plus} 77715, viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma özelliğine sahiptir.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77715>

tesa® ACXplus 77715

Ürün Bilgisi

Özellikler

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77715 Astar Gerektirmeyen Serisi, çok çeşitli dış aksesuar parçası montaj uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Yan gövde çıtaları ve dekoratif süsler
- Amblem
- Spoiler
- Anten
- Direk kaplamaları

En yüksek performansı sağlamak için, doğru ürün önerisi sunabilmek adına uygulamanızı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamayı hedefliyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1500 µm |
| • Yapışkan türü | LSE | • Renk | gri |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------|-----|
| • Nem direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 27 N/cm | • PP'ye yapışma (3 gün sonra) | 42 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 33 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 31 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 13 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 37 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen) | 8 N/cm | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 3 gün sonra) | 26 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 30 N/cm | • Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen) | 12 N/cm |

Ek Bilgiler

- Statik kayma dayanımı, 25 mm x 25 mm bant ile çelik üzerinde, 200 g ağırlıkla test edilmiştir
- Liner: PV15 = kraliyet mavisi silikonlanmış HDPE film astar
- Sıcaklık aralığı: değerler yük bağımlıdır

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77715>

tesa® ACXplus 77715

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77715>