



tesa® 51970

Ürün Bilgisi



Çift Taraflı Şeffaf Filmik Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 51970, PP-film taşıyıcılı ve ilk yapışma efekti artırılmış yapışkandan oluşan şeffaf çift taraflı banttır.

tesa® 51970 şu özelliklere sahiptir:

- Kusursuz ilk tutunma ve yapışma kombinasyonu
- PP ve PE gibi kritik malzemeler ve pürüzlü yüzeyler üzerinde dahi güvenli tutunma
- İyi sıcaklık direnci ve dış mekân uygunluğu

Sürdürülebilir bakış açıları



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Uygulama Alanları

- Plastik ve ahşap trimlerin montajı
- Dekoratif malzemelerin ve göstergelerin montajı
- Şeffaf işaretlerin ve ölçeklerin montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | PP film | • Toplam kalınlık | 220 µm |
| • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik | • Renk | saydam |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 150 % | • Kısa süreli sıcaklık direnci | 130 °C |
| • Çekme direnci | 50 N/cm | • Nem direnci | çok iyi |
| • 23°C'de statik kayma direnci | iyi | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • 40°C'de statik kayma direnci | iyi | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • İlk Yapışma | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Kimyasallara karşı direnç | iyi | • Yumuşatıcı direnci | iyi |



tesa® 51970

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	12.5 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	11.5 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	14.5 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	8.5 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	11.5 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	10 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	12.5 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	13 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	15 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	14.5 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	16.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	11.5 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	7 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	17.5 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	8 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	13 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	11 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	13.5 N/cm

Ek Bilgiler

Koruyucu çeşitleri:

PV0 kahverengi silikonlu kâğıt (65 µm)

PV1 beyaz silikonlu kâğıt (84 µm)

PV2 beyaz kabartmalı PP (85 µm)

PV6 kırmızı MOPP-film (80 µm)

"Fingerlift" li (kolay ayırma için uzatılmış koruyucu) versiyon, tesa® 61970 mevcuttur.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=51970>