

tesa® 4968

Ürün Bilgisi



295µm çift taraflı beyaz PVC film bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4968, yüksek derecede yapışkanlaştırılmış akrilik yapıştırıcıya ve PVC taşıyıcıya sahip beyaz, çift taraflı bir montaj bandıdır. Kalın çift taraflı PVC film bant, olağanüstü bir yapıştırma performansı sunar ve çeşitli sektörlerde, özellikle ağır tabelaların ve satış noktası teşhir ünitelerinin sabitlenmesinde yaygın olarak kullanılır. Yapışkanlaştırılmış akrilik yapıştırıcı, genellikle düşük yüzey enerjili ve pürüzlü ya da hafif kirli yüzeylerde de güvenilir bir yapışma sağlayan mükemmel bir yapışma performansı sunar. Güçlü yapışkanı ve PVC taşıyıcı sayesinde bant; plastikleştiricilere, neme, yaşlanmaya, UV ışığına ve kimyasallara karşı oldukça dirençlidir. tesa® 4968 uygulamadan hemen sonra çok yüksek bir başlangıç yapışması sunar ve çeşitli uzun ömürlü montaj uygulamaları için idealdir.

Özellikler

- Mükemmel yapışma ve yapıştırma gücü, çoğu zaman düşük yüzey enerjisine sahip yüzeylerde bile
- Mükemmel ilk yapışma sayesinde lamine bağın anında işlevselliği
- Uzun ömürlü uygulamalar için hafif ve yaşlanmaya dayanıklı akrilik yapıştırıcı
- Çok iyi plastikleştirici direnci

Uygulama Alanları

- tesa® 4968 dekoratif satış noktası materyalleri ve teşhir ünitelerinin montajı için mükemmel bir çözümdür
- Tabelaların ve terazilerin montajı
- Mobilya endüstrisinde süpürgelik ve çıtaların birleştirilmesi sırasında yapıştırma işlemleri
- Plastik veya ahşap çıtaların montajı için idealdir
- Isıtmasız dış araç aynalarının tutucu plakalarına montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PVC film	• Renk	beyaz
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucu kalınlığı	69 µm
• Koruyucu türü	kâğıt	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Toplam kalınlık	295 µm	• Koruyucunun rengi	kahverengi

tesa® 4968

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	130 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	70 °C
• Çekme direnci	30 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	orta	• Uzun süreli sıcaklık direnci	60 °C
• İlk Yapışma	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Yumuşatıcı direnci	çok iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	13.1 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	11 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	20 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	14.1 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	10.3 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	11.9 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	20.7 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	18.2 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	13.8 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	10.6 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	24.6 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	25.3 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	9.6 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	12.5 N/cm
• PET'e yapışma (14 gün sonra)	12.7 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	21.2 N/cm

Ek Bilgiler

Koruyucu çeşitleri:

PV0 kahverengi silikonlu kâğıt (71 µm)

PV6 kırmızı MOPP-film (80 µm)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4968>