



tesa® 4945

Ürün Bilgisi

205µm çift taraflı şeffaf filmik bant - sipariş numarası tesa® 54965

Product Description

tesa® 4965 Die-Cut (Kalıp kesim), patentli ve korunmakta olan bir ürün formülasyonuna dayanmaktadır. Benzersiz ve yüksek performanslı ürün tasarımıyla donatılmış bu ürünler birlikte 4965 ailesini oluşturur. Bu çift taraflı ürün grubu, müşteri taleplerine, ürünlere ve süreçlere göre en verimli bandın kolayca seçilmesine yardımcı olur. tesa® 4965 Die-Cut (Kalıp Kesim), tesa® 54965 ürün kodu ile sipariş edilebilir. Diğer tesa® 4965 ürün yelpazesinin avantajlarını buradan keşfedin: <https://www.tesa.com/tr-tr/enduestri/genel-uygulamalar/montaj/4965-urun-cesitleri>

tesa® 4965 Die-Cut özellikleri:

- Yapışması zor yüzeylerde bile güvenilir tutunma
- Montajdan sonra hemen kullanılabilirlik

Özellikler

- In accordance with UL standard 969
- Skin contact certification according to ISO 10993-5 and ISO 10993-10
- Reliable bond, often also on low surface energy surfaces
- Immediate usability right after assembly
- Low VOC – measured according to VDA 278 analysis

Uygulama Alanları

- Amblem montajı
- Beyaz eşya endüstrisinde ekran montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Product Construction

• Taşıyıcı malzeme	Tüketici sonrası geri dönüştürülmüş Polietilentereftalat	• Renk	saydam
• Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	90 %	• Koruyucu kalınlığı	69 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Koruyucu türü	kâğıt	• Koruyucunun rengi	brown/blue logo
• Toplam kalınlık	100 µm		

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04945>



tesa® 4945

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	50 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C
• Çekme direnci	20 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Yumuşatıcı direnci	iyi

Değerlere bağlılık

• ABS'ye (hemen)	5.3 N/cm	• PET'e (14 gün sonra)	7 N/cm
• ABS'ye (14 gün sonra)	6.5 N/cm	• PP'ye (hemen)	3.3 N/cm
• Alüminyuma (hemen)	5.2 N/cm	• PP'ye (14 gün sonra)	4.8 N/cm
• Alüminyuma (14 gün sonra) iç	7.7 N/cm	• PS'e (hemen)	5.4 N/cm
• PC'ye (hemen)	6.5 N/cm	• PS'e (14 gün sonra)	7.1 N/cm
• PC'ye (14 gün sonra)	8.6 N/cm	• PVC'ye (hemen)	5.7 N/cm
• PE'ye (hemen)	3.1 N/cm	• PVC'ye (14 gün sonra)	9.4 N/cm
• PE'ye (14 gün sonra)	3.5 N/cm	• Çeliğe (hemen)	7 N/cm
• PET'e (hemen)	5.3 N/cm	• Çeliğe (14 gün sonra)	9.6 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadır. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temelinde dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=04945>