

tesa® 4964

Ürün Bilgisi



Kumaş Tabanlı Çift Taraflı Bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4964, kopmaya dayanıklı esnek bir kumaş taban ile kauçuk yapıştırıcı sisteminden oluşur.

tesa® 4964'ü plastikleştirilmiş yüzeylere uygulamadan önce ön testler yapılmalıdır.

Sürdürülebilir bakış açıları

> Toplam ürünün (astar hariç) %50'den fazlası biyo-bazlı karbon içermektedir (EN 16640 standardına göre test edilmiştir)



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Yapıştırıcının yüksek kaplama ağırlığı sayesinde düzensiz yüzeylerde montaj uygulamaları için oldukça uygundur.
- tesa® 4964, çoğu durumda sağlam yüzeylerden yapışkan kalıntı bırakmadan çıkarılabilir.

Uygulama Alanları

- Halı döşeme
- Petek frezeleme
- Ayakkabı tabanlıklarının ve topuk koruyucularının laminasyonu (deri imalatı)
- Kumaş şeritlerin birleştirilmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

Taşıyıcı malzeme	bez	Toplam kalınlık	390 µm
Yapışkan türü	doğal kauçuk	Renk	beyaz
Biyo-bazlı (biyo-karbon içerikli)	50 %		

Özellikler / Performans Değerleri

Kopma anındaki uzama	6 %	Kimyasallara karşı direnç	düşük
Çekme direnci	80 N/cm	Kısa süreli sıcaklık direnci	110 °C
23°C'de statik kayma direnci	orta	Nem direnci	orta
40°C'de statik kayma direnci	düşük	Yaşlanma direnci (UV)	orta
İlk Yapışma	çok iyi	Yumuşatıcı direnci	iyi

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4964>

tesa® 4964

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	7.3 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	7.2 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	7.8 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	6.8 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	7.2 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	6.9 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	7.3 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	7.2 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	7.4 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	7.5 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	7.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	6.9 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	5.3 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	7 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	5.4 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	7.5 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	6.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	7.6 N/cm

Ek Bilgiler

Petek frezeleme uygulaması için özel olarak tasarlanmış ek ürün versiyonları:

PV15: Kumaş tabanlı çift taraflı bant; kahverengi cam elyafı astar

Astar çeşitleri:

PV0: Kahverengi cam elyafı kağıdı (standart)

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4964>