

tesa® 4900

Ürün Bilgisi



Akrilik transfer bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 4900, şeffaf saf akrilik bir yapıştırıcıdan oluşur.

Özellikler

- Yapıştırıcı şeffaftır, yaşlanmaya karşı dayanıklıdır ve yüksek ilk tutunma özelliğine sahiptir.
- tesa® 4900 ayrıca yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

Uygulama Alanları

- Kağıt ve filmik ağların eklenmesi, özellikle uçan eklemeler
- Ekranların ve posterlerin monte edilmesi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	yok	• Koruyucu kalınlığı	71 µm
• Yapışkan türü	akrilik	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	kahverengi

Özellikler / Performans Değerleri

• 23°C'de statik kayma direnci	orta	• Nem direnci	iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	orta	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• İlk Yapışma	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Kimyasallara karşı direnç	çok iyi	• Yumuşatıcı direnci	orta
• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C		

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	2.9 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	3.7 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	4.6 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	1.3 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	2.7 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	2.6 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	3.1 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	3.1 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	3.1 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	3.8 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	5 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	2.7 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	0.8 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	5.6 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	1 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	3.4 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	2.4 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	3.8 N/cm

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4900>

tesa® 4900

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Bu ürün, tesa® 6013 dispenser yardımı ile ya da manuel olarak da uygulanabilir.

tesa® 4900 ayrıca ters sarımlı olarak da bulunmaktadır.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4900>