

tesa® 75507

Ürün Bilgisi



75µm çift taraflı yapıştırıcı akrilik transfer bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 75507 - Team 4965 Transfer 75µm, 75µm kalınlığında uyumlu, yapışkanlaştırılmış bir akrilik transfer bandıdır. Şeffaf, yaşlanmaya dayanıklı ve yüksek ilk yapışma kuvvetine sahip olan, kendini kanıtlamış ve iyi bilinen tesa® 4965 yapıştırıcımız ile donatılmıştır. tesa® 75507 - Team 4965 Transfer 75µm bu nedenle düzensiz yüzeylere çok iyi anında tutunma sağlar ve hafif, ince malzemelerin laminasyonu gibi çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

Birçok ürün bu benzersiz ve yüksek performanslı tesa® 4965 yapıştırıcısı ile donatılmıştır ve bu ürünler birlikte Team 4965 yelpazesini oluşturur. Bu çift taraflı film bant seçkisi, müşteri talepleri, ürünler ve süreçler bazında en verimli bant seçimini kolaylaştırır. Tam tesa® 4965 yelpazesinin avantajlarını burada keşfedin: <https://www.tesa.com/en/industry/general-applications/mounting/team-4965-assortment>

Sürdürülebilir bakış açıları

- Önceki tesa® 75507'ye kıyasla %43 daha az CO₂ emisyonu ile tesa® 75507 Next Gen
- Biyokütle dengesine sahip yapışkanlaştırılmış akrilik yapıştırıcı

tesa® Daha Sürdülebilir Kağıt Astar:

- Sorumlu kaynaklardan elde edilmiş (sertifikalı) kağıt astar
- %30 geri dönüştürülmüş elyaf içeren ağartılmamış kağıt



Daha fazla bilgi için buraya tıklayın: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Özellikler

- Çok iyi sıcaklık ve nem direnci
- ISO 10993-5 ve ISO 10993-10 standartlarına göre cilt temasına uygunluk sertifikası
- UL 969 standardına uygun. UL dosya: MH18055
- İyi kesim performansı
- Çeşitli zeminlere çok iyi ilk yapışma sağlar
- Transfer bant tasarımı sayesinde üstün uyumluluk
- Düşük VOC - VDA 278 analizine göre ölçülmüştür

Uygulama Alanları

tesa® 75507 - Team 4965 Transfer 75µm esnek malzemelerin ve hafif parçaların montajı ve laminasyon uygulamaları için uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Hafif parça ve malzemelerin montajı

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75507>

tesa® 75507

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

- Sınger, keccedil,e, kumaş ve tekstil montajı
- Yalıtım malzemelerinin laminasyonu
- Zemin sistemlerinin montajı
- Membran anahtar montajı
- Ek yeri birleştirme (splice)

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	yok	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun rengi	kahverengi
• Renk	saydam		

Özellikler / Performans Değerleri

• 23°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Nem direnci	çok iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Temperature resistance min.	-40 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C	• Yumuşatıcı direnci	iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	10 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	4 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	11.5 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	5.5 N/cm
• Alüminyuma yapışma (hemen)	8.5 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	10 N/cm
• Alüminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	9 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	11 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	12 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	8 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	12.5 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	13 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	4 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	11 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	4.5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	11 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	9 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	11 N/cm
• PET'e yapışma (14 gün sonra)	9 N/cm		

Ek Bilgiler

Astar çşitleri:

- PV0: Kahverengi glassine kağıt astar; (70µm; 80g/m²)
- PV4: Beyaz PE kaplı kağıt astar (118µm; 113g/m²)

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75507>

tesa® 75507

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

- PV12: Şeffaf PET astar (75#181;m; 105g/m#178;)
- PV20: Markalı kahverengi glassine kağıt astar (70#181;m; 80g/m#178;)
- PV21: Beyaz glassine kağıt astar; (78#181;m; 90g/m#178;)

Boyutsal olarak stabil PV12 PET astar, nemli ortamlara maruz kalan uygulamalar, nakliye ve depolama için en uygundur.

Düşük VOC - VDA 278 analizine göre ölçümüştür, tesa® 75507, taslak halindeki GB düzenlemeleri (Çin) tarafından kısıtlanan hiçbir maddeyi içermez.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=75507>