


tesa® ACXplus 88305

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış aksesuar parçalarının montajı için 0,5 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 88305, otomotiv dış aksesuar parçalarının montajı için çift taraflı akrilik köpük banttır. Üç katmanlı, simetrik olarak tasarlanmış bir üründür ve her iki yüzeyi LSE yapıştırıcı ile kaplanmıştır. Süreçte astar ihtiyacını ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, astar gerektirmeden tipik otomotiv aksesuar parçalarında kullanılan LSE (ör. PP ve PP/EPDM) ve MSE (ör. ABS) plastiklere etkin ve güvenli bir şekilde yapışma sağlar.

Ayrıca, ürünümüz farklı OEM şeffaf vernik tiplerinde de mükemmel yapışma özelliklerine sahiptir. Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde, tesa® ACX^{plus} 88305 Primerless Line, dinamik ve statik yükleri absorbe edip dağıtabilir.

Ayrıca, 0,8 mm, 1,1 mm ve 1,5 mm formatlarında da mevcuttur.

Ana Özellikler

- Düşük yüzey enerjili plastikler ve yapıştırılması zor şeffaf vernikler üzerinde astar olmadan yüksek başlangıç performansı
- Uygulama sonrası üstün soyulma mukavemeti
- Düşük sıcaklıklarda (5°C kadar) mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılan parçaların farklı termal genleşmelerini telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Mükemmel yüzeye ıslanma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

LSE: Düşük yüzey enerjili, MSE: Orta yüzey enerjili

Özellikler

- LSE plastiklerinde ve astarsız yapıştırılması zor şeffaf kaplamalarda yüksek ilk performans
- Uygulamadan hemen sonra üstün soyulma-yapışma seviyesi
- 5°C kadar düşük bir uygulama sıcaklığında mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen Ürün
- Verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamasını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

LSE: düşük yüzey enerjisi, MSE: orta yüzey enerjisi

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 88305 Primerless Line, çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur. En yüksek performansı sağlamak amacıyla, uygun ürün önerisi sunabilmemiz için uygulamanızın tüm detaylarını (kullanılan alt tabakalar dahil) anlamayı hedeflemekteyiz.

Örnek uygulamalar:

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88305>

tesa® ACXplus 88305

Ürün Bilgisi

Uygulama Alanları

- Yan gövde çıtaları ve dekoratif şeritler
- Ambлемler
- Spoilerler
- Antenler
- Sütun kaplamaları
- PDC montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 500 µm |
| • Yapışkan türü | LSE | • Renk | gri |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 120 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 80 °C |
| • Nem direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | iyi |
| • Temperature range | -40 to +80 °C | | |

Yapışma

- | | | | |
|---|---------|--------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 24 N/cm | • PP'ye yapışma (hemen) | 24 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (3 gün sonra) | 26 N/cm | • PP'ye yapışma (3 gün sonra) | 26 N/cm |
| • Adhesion to Clear coat (after 20 min) | 21 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 26 N/cm |
| • Adhesion to Clear coat (after 24 hrs) | 24 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 28 N/cm |

Ek Bilgiler

- Statik kayma direnci, çelik üzerinde 25 mm x 25 mm bant, 200 g ağırlık ile test edilmiştir
- Astar: PV15 = kraliyet mavisi silikonize HDPE film astar
- Sıcaklık aralığı: değerler yüke bağlıdır
- Şeffaf vernik: Test için tipik Japon OEM'lerinin şeffaf verniği seçilmiştir

tesa® ACXplus 88305

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=88305>