


tesa® 7250

Ürün Bilgisi



50µm tek taraflı, katı siyah filmik bant

Ürün Açıklaması

tesa® 7250, siyah PET film taşıyıcı ve siyah akrilik yapışkan içeren, tam siyah, tek taraflı kendinden yapışkanlı bir banttır.

Özellikler

- Kalınlık: 50µm
- Çok iyi ışık engelleme performansı
- Yüksek soyulma dayanımı ve kayma direnci
- Çok iyi itme direnci özellikleri
- Dönüştürme işlemlerinde çok iyi kullanım performansı
- Zorlu çevresel koşullara mükemmel dayanım
- Yaygın plastik ve metal yüzeylerden çok kolay sökülebilmek
- Deliksiz ürün tasarımı

Uygulama Alanları

- LED ışık kaynaklarında veya Düz Panel ekranlarda kablo ya da yapısal parçaların sabitlemesi
- Tüketici elektroniği parçalarında ışık sızdırmazlığı
- Elektriksel yalıtım

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----|-----------------|------------------------|
| • Taşıyıcı malzeme | PET | • Yapışkan türü | güçlendirilmiş akrilik |
|--------------------|-----|-----------------|------------------------|

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| • Kopma anındaki uzama | 50 % | • Nem direnci | iyi |
| • Çekme direnci | 30 N/cm | • Optical density | 3.7 |
| • 23°C'de statik kayma direnci | çok iyi | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
| • 40°C'de statik kayma direnci | çok iyi | • Yaşlanma direnci (UV) | çok iyi |
| • Dielektrik gerilim dayanımı | 4000 V | • Yumuşatıcı direnci | çok iyi |
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C | | |

tesa® 7250

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	3.9 N/cm	• Cama yapışma (14 gün sonra)	4.9 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	4.7 N/cm	• PC'ye yapışma (hemen)	3.9 N/cm
• Aluminyuma yapışma (hemen)	3.8 N/cm	• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	5.2 N/cm
• Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	5.3 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	4.2 N/cm
• Cama yapışma (hemen)	4.3 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	5.3 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7250>