

tesa® 77811

Ürün Bilgisi



Otomotiv dış bağlantı parçasının montajı için 1,1 mm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 77811, süreçte astar kullanımını ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir!

Yüksek performanslı LSE yapışkanı, astar gerektirmeden LSE (örn. PP ve PP/EPDM) ve MSE (örn. ABS) plastikten yapılmış tipik otomotiv bağlantı parçalarına verimli ve güvenli bir bağ oluşturur. Ayrıca ürünümüz, farklı OEM şeffaf kaplama türlerinde de mükemmel yapışma özelliklerine sahiptir. (LSE: düşük yüzey enerjisi; MSE: orta yüzey enerjisi). Viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde, tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma yeteneğine sahiptir.

0,5 mm, 0,8 mm ve 1,5 mm kalınlıklarda mevcuttur

Özellikler

Özellikler:

- # LSE plastikler ve zor yapışan OEM şeffaf kaplamalarda yüksek ilk performans
- # Daha geniş sıcaklık aralığında mükemmel bağlanma kararlılığı
- # Uygulamadan hemen sonra yüksek soyulma yapışma seviyesine ulaşır
- # PP alt tabakalarda üstün soyulma yapışması, uygulama sıcaklığı 5°C kadar düşük olsa bile
- # Bağlanan parçaların farklı termal uzamalarını telafi eden viskoelastik akrilik köpük çekirdek
- # Üstün yüzey ıslanma özelliği
- # Yüksek nem ve UV direnci

Avantajlar:

- # Üretim sürecinde astar kullanımını ortadan kaldırır
- # Çok daha verimli ve sağlam uygulama sağlar
- # Toplam süreç maliyetini azaltır
- # Daha sağlıklı çalışma koşulları sağlar

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77811>

tesa® 77811

Ürün Bilgisi

Özellikler

Daha çevre dostu üretime katkı sağlar

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 77811 Primerless Line, çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur. En yüksek performansı sağlamak amacıyla, uygulamanızı (kullanılan alt tabakalar dahil) tam olarak anlamak isteriz ve doğru ürün önerisinde bulunmak hedefimizdir.

Örnek uygulamalar şunlardır:

Kapı yan çıtaları ve dekoratif şeritler

Amblemler

Spoilerlar

Antenler

Sütun kaplamaları

PDC montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Akrilik köpük	• Toplam kalınlık	1100 µm
• Yapışkan türü	LSE	• Renk	gri
• Koruyucu türü	PE	• Koruyucunun rengi	mavi

Özellikler / Performans Değerleri

• 90°C'de statik kayma direnci	iyi	• T-block	çok iyi
• L-jig	iyi	• Temperature range	-40 to +80 °C
• Nem direnci	çok iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi

tesa® 77811

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	31 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	35 N/cm
• ABS'ye yapışma (hemen, 1 min)	29 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	35 N/cm
• PP'ye yapışma (3 gün sonra)	38 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen, 1 min)	32 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen, 1 min)	33 N/cm		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=77811>