

tesa® ACXplus 7273

Ürün Bilgisi



800 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 7273 MP, gri renkli, çift taraflı, visko-elastik bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

- Dinamik ve statik yükleri emer ve dağıtır.
- Bu benzersiz formülasyonu sayesinde, yapıştırılmış parçaların termal uzamalarını telafi edebilir.
- PFAS/PFOS içermez

Uygulama Alanları

- tesa® ACX^{plus} MP ürün ailesi, çok çeşitli çok amaçlı yapıştırma uygulamaları için uygundur.
- En yüksek performansı sağlamak için amacımız, doğru ürün tavsiyesi sunmak için uygulamayı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamaktır.
- tesa® ACX^{plus} 726x MP serisi, özellikle amblem, dekoratif parça veya tabela montajı gibi yapıştırma uygulamaları için uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 800 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | gri |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 1 N/cm | • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 1 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 2 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 16 N/cm |
| • Alüminyuma yapışma (3 gün sonra) iç | 35 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 28 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 1 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 28 N/cm |

Ek Bilgiler

Lütfen yüzey ön işlemleri olarak tesa® Yapışma Artırıcı kullanıldığını unutmayın. Bu, yapışma seviyelerinde önemli bir iyileşme sağlar, nem sızmasını önler ve zorlu çevre koşullarına karşı uzun süreli dayanıklılığı artırır. Hangi tesa® Yapışma Artırıcı'nın kullanılacağı, yüzey ve uygulamaya bağlıdır. Doğru çözümü bulmak için size memnuniyetle danışmanlık sağlayabiliriz.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7273>

tesa® ACXplus 7273

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Liner versiyonları:

- PV44: Beyaz film astar - markalı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7273>