

tesa® ACXplus 7078

Ürün Bilgisi



2000 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 707x serisi, çok çeşitli yapıştırma uygulamaları için uygundur. Farklı yüzey özelliklerine sahip malzemelerde dahi güçlü ve uzun ömürlü yapışma sağlar. Viskoelastik çekirdek, son ürünün kullanım ömrü boyunca bağlanan bileşenlerin termal uzamalarını, -20 °C ile 80 °C arasındaki sıcaklık aralığında kompanse eder. tesa® ACX^{plus} 707x serisi, kalıcı iç ve dış mekân montaj uygulamaları için yüksek performanslı bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

- -40 °C'ye kadar üstün soğuk şok performansı
- Yapışma destekleyicilerimizle birlikte dış ortam koşullarında güvenli ve sağlam bir yapışma

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerde (örneğin pencere & kapılar, asansör, taşımacılık, beyaz eşyalar, iç mekân döşemeleri) örnek montaj uygulamaları şunları içerir:

- Takviye Çubukları / Sertleştirici Çubuklar
- Muntin Çubukları
- Sıfır tasarım
- İç kaplama
- Kuru Camlama
- Dekoratif Cam Montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 2000 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 220 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 7 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 20 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 9 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 37 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 2 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 37 N/cm |
| • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 2 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7078

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi sayfamızı açınız:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Maksimum performansı sağlamak için uygulamanın tamamını (dahil olan alt yüzeyler dahil) tam olarak anlamayı ve en iyi ürün önerisini sunmayı amaçlıyoruz. Dış mekân uygulamalarında tesa® Yapışma Destekleyici'nin yüzey ön işlemi olarak kullanılmasını öneririz. Bu, yapışma seviyelerinde önemli bir iyileşme sağlar, nemin sızmasını önler ve zorlu çevresel faktörlere karşı uzun vadeli dayanıklılığı artırır.

Liner seçenekleri:

- PV22: Beyaz kağıt liner - markalı
- PV24: Mavi film liner - markasız

Sertifikalar:

- tesa® ACXplus 7078, UL Standardı 746C'ye göre tanınmıştır. UL Dosyası QOQW2.E309290
- tesa® ACXplus 7078, UL Standardı 879'a göre tanınmıştır. UL Dosyası UYMR2.E479260
- ift Rosenheim: DI 02/1-2 2009-03 tesa® ACXplus ve PVB film (lamine güvenlik camı) uyumluluğu
- ift Rosenheim: ift-Kılavuzu VE-08/1'e uygunluk
- MFPA: DIN EN 13501-1:2010'a göre sınıflandırılmıştır
- CSTB: ETAG002'ye göre statik makas ve statik çekme yük sürünme ölçümü
- Falcao Bauer: ABNT NBR 10821-3/11 ile ilgili tam parça rüzgar yükü testi
- DICTUC: AAMA 501.6-09 Deprem testi
- James Cook Üniversitesi: AS 4040.2/3, AS 4040.3 Siklon Testleri
- SNAS: STN EN ISO 6892-1'e uygun olarak test edilmiştir
- LEED'e göre kredi için uygun

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7078>