

tesa® ACXplus 7074

Ürün Bilgisi



1000 µm çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 707x serisi, çok çeşitli yapıştırma uygulamaları için uygundur. Farklı yüzey özelliklerine sahip malzemelerde bile güçlü ve kalıcı yapıştırmalar için idealdir. Viskoelastik çekirdek, son ürünün yaşam döngüsü boyunca -20 °C ila 80 °C arası sıcaklıklarda yapıştırılan bileşenlerin termal genleşmelerini telafi eder. tesa® ACX^{plus} 707x serisi, kalıcı iç ve dış mekan montaj uygulamaları için yüksek performanslı bir akrilik köpük banttır.

Özellikler

- -40 °C'ye kadar olağanüstü soğuk şok dayanımı
- Yapışma arttırıcılarla birlikte dış mekan koşullarında güvenli ve sağlam bir yapışma

Uygulama Alanları

Farklı sektörlerdeki (örn. pencere & kapı, asansör, taşımacılık, ev aletleri, iç dekorasyon) örnek montaj uygulamaları şunlardır:

- Takviye Çubukları / Sertleştirici Çubuklar
- Yatay Doğrama Çubukları
- Gömme Tasarım
- İç Kaplama
- Kuru Camlama

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | köpüklü akrilik | • Toplam kalınlık | 1000 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | siyah |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 220 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 120 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 5 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 16 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 6 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 33 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 1 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 32 N/cm |
| • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 1 N/cm | | |

Ek Bilgiler

Daha fazla teknik veri için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak teknik bilgi formumuzu açınız:

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7074>

tesa® ACXplus 7074

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

En yüksek performansı sağlamak için amacımız, uygulamayı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamak ve en iyi ürün tavsiyesini sunmaktır. Lütfen dış mekan uygulamaları için yüzey ön işlemi olarak tesa® Yapışma Arttırıcı kullanılmasını tavsiye ettiğimizi unutmayınız. Bu, yapışma seviyelerinde önemli ölçüde iyileşme sağlar, nemin içeri girmesini önler ve zorlu çevresel koşullara karşı uzun süreli dayanıklılığı artırır.

Liner Seçenekleri:

- PV22: Beyaz kağıt liner - markalı
- PV24: Mavi film liner - markasız

Sertifikalar:

- tesa® ACXplus 7076, UL Standardı 746C'ye uygun olarak onaylanmıştır. UL Dosya QOQW2.E309290
- LEED'e göre kredi için yeterli

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7074>