

tesa® 6917

Ürün Bilgisi



Diferansiyel yapıştırıcı filmik çift taraflı torba sızdırmazlık bandı

Ürün Açıklaması

tesa® 6917 yeniden kapatılabilir filmik torbalar için tasarlanmıştır. Diferansiyel yapıştırıcı sistemli şeffaf çift taraflı PP filmden oluşur. Ürün yaygın torba makinesi üreticilerinin sıcak tel sistemleriyle kolay bir şekilde kesilebilir.

Özellikler

- Her bir tarafta farklı yapışma değerleri sayesinde tesa® 6917, kaplanan yapışkan tarafta iyi bir çıkartılabilme sağlar. * tesa® 6917, astarın kolay bir şekilde çıkartılması için parmak ile kaldırma (uzatılmış astar) özelliğine sahiptir.

Uygulama Alanları

- Filmik torbalar için yeniden açılabilir kapatma sistemi
- Çıkartılabilir amblemler veya profiller

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PP film	• Renk	saydam
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucu kalınlığı	80 µm
• Koruyucu türü	MOPP	• Koruyucunun rengi	kırmızı
• Toplam kalınlık	90 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	150 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	120 °C
• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Nem direnci	çok iyi
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• İlk Yapışma	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	çok iyi
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Yumuşatıcı direnci	orta

tesa® 6917

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	6.9 N/cm	• PET'e yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	4.7 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	10.1 N/cm	• PET'e yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	3.1 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	6 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	3.8 N/cm
• ABS'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	4.2 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	6.9 N/cm
• Aluminyuma yapışma (hemen)	7.7 N/cm	• PP'ye yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	2.6 N/cm
• Aluminyuma yapışma (14 gün sonra) iç	10.2 N/cm	• PP'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	1.9 N/cm
• Aluminyuma yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	4.7 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	7.9 N/cm
• Aluminyuma yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	3.5 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	10 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	9 N/cm	• PS'e yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	5.6 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	11 N/cm	• PS'e yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	3.8 N/cm
• PC'ye yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	6.8 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	6.5 N/cm
• PC'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	4 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	11 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	3.9 N/cm	• PVC'ye yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	7 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	4.1 N/cm	• PVC'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	4 N/cm
• PE'ye yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	2.3 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	8.2 N/cm
• PE'ye yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	1.6 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	11.4 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	6.6 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, 14 gün sonra)	4.1 N/cm
• PET'e yapışma (14 gün sonra)	9.3 N/cm	• Çeliğe yapışma (koruyuculu taraf, hemen)	4.5 N/cm

tesa® 6917

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4917PV0FL>