

tesa® ACXplus 7255

Ürün Bilgisi



1000 µm çift taraflı akrilik çekirdekli bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 7255 MP, şeffaf çift taraflı akrilik çekirdekli bir banttır. tesa® ACX^{plus} 7255 MP'nin visko-elastik akrilik çekirdeği, dinamik ve statik yükleri emer ve dağıtır.

Özellikler

- benzersiz formülasyon
- bu çift taraflı akrilik çekirdekli bant, yapıştırılan parçaların termal genleşmelerini telafi edebilir.
- PFAS/PFOS içermez

Uygulama Alanları

- tesa® ACX^{plus} MP ürün ailesi, çok çeşitli çok amaçlı yapıştırma uygulamaları için uygundur
- En yüksek performansı sağlamak için amacımız, doğru ürün önerisini sunabilmek adına uygulamayı (kullanılan yüzeyler dahil) tam olarak anlamaktır.
- tesa® ACX^{plus} 725x serisi, özellikle cam veya akrilik gibi şeffaf ve yarı şeffaf malzemelerin optik olarak berrak bir şekilde yapıştırılması için uygundur.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|---------|
| • Taşıyıcı malzeme | solid akrilik | • Toplam kalınlık | 1000 µm |
| • Yapışkan türü | saf akrilik | • Renk | saydam |

Özellikler / Performans Değerleri

- | | | | |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • Kısa süreli sıcaklık direnci | 200 °C | • Uzun süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

Yapışma

- | | | | |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • ABS'ye yapışma (hemen) | 12 N/cm | • PP'ye yapışma (14 gün sonra) | 3 N/cm |
| • ABS'ye yapışma (14 gün sonra) | 15 N/cm | • Çeliğe yapışma (hemen) | 14 N/cm |
| • Alüminyuma yapışma (3 gün sonra) iç | 24 N/cm | • Çeliğe yapışma (14 gün sonra) | 24 N/cm |
| • PP'ye yapışma (hemen) | 3 N/cm | • Çeliğe yapışma (3 gün sonra) | 24 N/cm |

Ek Bilgiler

Lütfen tesa® Yapışma Arttırıcı'nın, yüzey ön işlemi olarak kullanılmasını önerdiğimizizi unutmayınız. Bu işlem, yapışma seviyelerinde önemli bir iyileşme sağlar, nem girişini engeller ve zorlu çevre koşullarına karşı uzun süreli direnç kazandırır.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7255>

tesa® ACXplus 7255

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Hangi tesa® Yapıştırıcı'nın kullanılması gerektiği, yüzeylere ve uygulamaya bağlıdır. Doğru çözümü bulmanız için size memnuniyetle danışmanlık sağlayabiliriz.

Taşıma kapasitesi gerektiren kalıcı dış mekan uygulamaları için ilk önerimiz tesa® ACX^{plus} 707x'dir.

Ayırıcı versiyonları:

- PV42: Beyaz kağıt ayırıcı - markalı

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7255>