




tesa® ACXplus 79011

Ürün Bilgisi



1.1 mm otomotiv dış bağlantı parçalarının montajı için çift taraflı akrilik köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® ACX^{plus} 79011 otomotiv dış bağlantı parçalarının montajı için çift taraflı akrilik köpük banttır. Üç katlı, her iki tarafı LSE yapıştırıcı ile kaplanmış bir üründür. İşlemdeki astarın ortadan kaldırılmasına yardımcı olabilir. Yüksek performanslı LSE yapıştırıcısı, astarsız LSE (PP ve PP/EPDM gibi) ve MSE (ABS gibi) plastiklerinden yapılmış tipik otomotiv bağlantı parçalarına verimli ve güvenli bir bağ oluşturur. Ayrıca ürünümüz, 95°C 'ye kadar sıcaklıklarda mükemmel yapışkan özelliklere sahiptir. tesa® ACX^{plus} 79011 Yeni Primersiz Seri, viskoelastik akrilik köpük çekirdeği sayesinde dinamik ve statik yükleri emme ve dağıtma özelliğine sahiptir.

0,8 mm ve 1,5 mm kalınlıklarında da mevcuttur

Özellikler

- Düşük yüzey enerjili plastiklerde ve astarsız yapıştırılması zor şeffaf kaplamalarda yüksek ilk performans
- 95°C'ye kadar yüksek sıcaklıklarda uzun vadede mükemmel yapışma kararlılığı
- PFAS / PFOS içermeyen ürün
- Verimli ve sağlam uygulama
- Yapıştırılmış parçaların farklı termal uzamalarını telafi etmek için viskoelastik akrilik köpük yapı
- Üstün ıslatma özelliği
- Yüksek nem ve UV direnci

Uygulama Alanları

tesa® ACX^{plus} 79011 Yeni Primersiz Seri, çok çeşitli kalıcı dış montaj uygulamaları için uygundur. Mümkün olan en yüksek performansı sağlamak ve doğru ürün tavsiyesini sağlamak için amacımız, uygulamanızı (ilgili alt parçalar dahil) tam olarak anlamaktır.

Örnek uygulamalar şunlardır:

- Marşpiyel (Yan/Arka koruma)
- Dekoratif Kaplamalar
- Spoyler
- Çamurluk kemeri
- Kapı çamurluğu



tesa® ACXplus 79011

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	Akrilik köpük	• Toplam kalınlık	1100 µm
• Yapışkan türü	LSE	• Renk	gri
• Koruyucu türü	PE	• Koruyucunun rengi	mavi

Özellikler / Performans Değerleri

• 90°C'de statik kayma direnci	çok iyi	• Nem direnci	çok iyi
• Cold-shock resistance	çok iyi	• Temperature range	-40 to 95 °C
• Kimyasallara karşı direnç	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	95 °C
• Kısa süreli sıcaklık direnci	120 °C	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	35 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	40 N/cm
• ABS'ye yapışma (3 gün sonra)	40 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	40 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	30 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	40 N/cm
• PP'ye yapışma (3 gün sonra)	40 N/cm		

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=79011>