



tesa® 54336

Ürün Bilgisi



Delik kaplama uygulamaları için İç Sızdırmazlık Yaması

Ürün Açıklaması

tesa® 54336 İç Sızdırmazlık Yaması, esnek bir PET tabakasını kalın bir akrilik yapışkan dolgu macunu ile birleştirir.

Özellikler

- Bu ürün, otomotiv endüstrisi için karmaşık geometrilere mükemmel uyumluluk, iyi boya ankraji ve zorlu koşullar altında bile mükemmel sızdırmazlık gerektiren iç delikleri kapatmak üzere optimize edilmiştir.

Uygulama Alanları

tesa® 54336 İç Sızdırmazlık Yaması, otomotiv üretim süreci boyunca örneğin karmaşık geometriler ve motor bölmeleri gibi boya atölyesinden önce ve sonra uygulanabilir.

Ana ürün özellikleri:

- Karmaşık geometrilere mükemmel uyumluluk
- Su girişine karşı güvenilir korozyon koruması ve sızdırmazlık
- İyi delinme direnci
- 190°C'ye kadar sıcaklık direnci (boyutsal kararlılık)
- İyi UBC (PVC) uyumluluğu ve boya ankraji
- Hafif otomotiv yapılarındaki çelik, alüminyum, plastik, boyalı yüzeyler ve güçlendirilmiş plastik yüzeylere güvenli yapışma

Amacımız doğru ürün önerisini sunmak ve mümkün olan en yüksek performansı sağlamak için uygulamanızı (ilgili yüzeyler de dâhil olmak üzere) tam olarak anlamaktır.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

- | | | | |
|------------------|------------------|-----------------|--------|
| Taşıyıcı malzeme | PET | Toplam kalınlık | 450 µm |
| Yapışkan türü | modifiye akrilik | Renk | siyah |
| Koruyucu türü | PE kaplı kâğıt | | |

Özellikler / Performans Değerleri

- Puncture resistance 440 N

Ek Bilgiler

VDA 278 analizine göre tesa® 54336, taslak GB yönetmelikleri (Çin) ve JAMA (Japon Otomotiv Üreticileri Birliği ve Japon Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı (MHLW) tarafından iç mekân konsantrasyon kılavuzu tarafından kısıtlanan tek bir madde içermez.

Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54336>



tesa® 54336

Ürün Bilgisi

Ek Bilgiler

Delinme direnci tesa® J0PM0232'ye göre oda sıcaklığında uygulamadan 24 saat sonra arka taraftan ölçülmüştür:

Testin hava şartları = 23 ± 1 °C/ %50 $\pm$ 5 bağıl nem

Alt tabaka = e-kaplamalı panel, 0,7 mm kalınlık ve 30 mm delik çapı

Yama çapı = 50 mm

Pim çapı = 20 mm

Basınçlama = 4 kg rulo, 5 x ileri geri

Test hızı = 300 mm/dak

tesa® 54336 talep üzerine müşteriye özel yama boyutlarında mevcuttur; müşteri gereksinimlerine ve uygulamalarına göre rulo veya levha şeklinde teslim edilebilir.

Araç gövdesindeki deliklerin hızlı ve güvenilir bir şekilde kapatılmasını sağlamak için tesa tarafından tasarlanmış dağıtım çözümleri ile bireysel uygulama sürecinizi destekliyoruz.

Robotunuzu en iyi son teknoloji takımlarıyla donatarak üretim tesisinizde akıllı bir otomasyon konsepti sağlıyoruz. Son derece verimli ve otomatik bir yama uygulaması sağlamak için tesa® EfficienSeal dağıtım aracımızı isteyin.

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54336>