

tesa® 50118 PV1 Ultra Düşük VOC



Ürün Bilgisi

Otomotiv iç mekanlarda montaj uygulamaları için PET keçe destekli, su bazlı akrilik yapışkanlı 540 µm bant

Ürün Açıklaması

tesa® 50118 PV1, su bazlı akrilik yapışkana sahip 540 µm PET keçe banttır. Bu bant, kablo montajı ve BSR önleme (vızıltı, gıcırdama ve tıkrıtı önleme) gibi çok çeşitli otomotiv iç mekân uygulamaları için tasarlanmıştır. Düşük VOC özelliğiyle, özellikle otomotiv iç mekân gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Bu bant, nonpolar ve pürüzlü yüzeyler gibi kritik yüzeylerde yüksek yapışma gücü ile öne çıkar. tesa® 50118 PV1 siyah ve beyaz olarak, ayrıca kesme çözümü şeklinde mevcuttur ve otomatik bant besleyicilere uygundur.

Özellikler

- Mükemmel sönümlleme özellikleri
- Düşük VOC (GB 27630'a göre) – kritik madde içermez
- Düzensiz, pürüzlü ve nonpolar yüzeylerde yüksek soyma direnci
- Yüksek kayma dayanımı
- Yırtılmaya karşı dayanıklı
- Otomatik bant besleyicilere uygun

Uygulama Alanları

tesa® 50118 PV1, bir otomobilin içindeki farklı bileşenlere kabloların ve kablo demetlerinin montajı için uygundur. Düz ve yuvarlak kabloların mükemmel sönümlleme özellikleriyle (BSR önleme) hızlı ve güvenli sabitlemesini sağlar.

Örnek uygulamalar:

- Kabloların tavan kaplamalarına montajı
- İç kapılarda, gösterge panellerinde, ekran çerçevelerinde, emniyet kemeri tokalarında ve diğer parçalarda BSR önleme

En yüksek performansı sağlamak için, uygulamanızı (kullanılan yüzeyler dahil) tamamen anlamayı ve böylece doğru ürün önerisi sunmayı hedefliyoruz.

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucu kalınlığı	75 µm
• Renk	siyah/beyaz	• Koruyucunun ağırlığı	90 g/m ²
• Bantın kalınlığı	540 µm	• Koruyucunun rengi	sarı

tesa® 50118

PV1 Ultra Düşük VOC

Ürün Bilgisi

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	70 %	• Pürüzlü yüzeyler için uygun	çok iyi
• Çekme direnci	31 N/cm	• Ses sönümleme (LV312)	Class C
• Düşük VOC	çok iyi	• Statik kayma direnci	çok iyi
• İlk Yapışma	çok iyi	• Strappabile a mano	düşük
• Kısa süreli sıcaklık direnci	160 °C		

Yapışma

• PET'e yapışma (hemen)	8.5 N/cm	• PET'e yapışma (3 gün sonra)	9.1 N/cm
• PET Fleece Headliner A'ya yapışma (3 gün sonra)	5.9 N/cm	• Soyulmuş PET yüzeye yapışma (ilk)	5.2 N/cm
• PET Fleece Headliner A'ya yapışma (hemen)	3.9 N/cm	• Soyulmuş PET yüzeye yapışma(3 gün sonra)	5.2 N/cm

Ek Bilgiler

- Kiss-cut veya kesme çözümleri tesa® 54118PV1 (beyaz ve siyah) altında mevcuttur
- tesa'nın otomasyon ve uygulama departmanı, verimliliği artırmak için özelleştirilmiş ekipman ve kendi tasarladığı uygulama araçları sunar

Aşağıdaki yüzeylere yapışma değerleri:

PET

PET keçe yüzeyi

PET keçe Tavan A

Ürün özelliklerinin bir parçası değildir

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=50118PV1>