

tesa® 4952

Ürün Bilgisi



1150 µm çift taraflı PE köpük bant

Ürün Açıklaması

tesa® 4952, yapısal montaj uygulamaları için çift taraflı PE köpük banttır. Son derece uyumlu PE köpük taşıyıcıya ve geliştirilmiş bir akrilik yapıştırıcıya sahiptir. tesa® 4952, mobilya aynası montajı için harici olarak sertifikalandırılmıştır.

Özellikler

- Çok yönlü yapıştırıcı, birçok yüzeyde anında yüksek yapışma sağlar
- Tam dış ortam kullanımına uygundur: UV, su ve yaşlanmaya dayanıklıdır
- Farklı malzemelerin farklı termal genleşmelerini telafi eder
- Düşük basınçta bile yüksek anlık yapışma gücü
- Çok iyi soğuk şok emilimi

Uygulama Alanları

- Mobilya aynası montajı
- Araç aynası montajı
- Fonksiyonel çıta ve profillerin montajı
- Dekoratif panellerin montajı

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PE köpük	• Renk	beyaz
• Yapışkan türü	güçlendirilmiş akrilik	• Koruyucu kalınlığı	70 µm
• Koruyucu türü	glasin	• Koruyucunun ağırlığı	80 g/m ²
• Toplam kalınlık	1150 µm		

Özellikler / Performans Değerleri

• Kopma anındaki uzama	200 %	• Kısa süreli sıcaklık direnci	80 °C
• Çekme direnci	10 N/cm	• Nem direnci	çok iyi
• 23°C'de statik kayma direnci	iyi	• Uzun süreli sıcaklık direnci	80 °C
• 40°C'de statik kayma direnci	iyi	• Yaşlanma direnci (UV)	iyi
• İlk Yapışma	iyi	• Yumuşatıcı direnci	orta
• Kimyasallara karşı direnç	iyi		

tesa® 4952

Ürün Bilgisi

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• PET'e yapışma (14 gün sonra)	7 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	8 N/cm	• PP'ye yapışma (hemen)	2.8 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (hemen)	5 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	5.5 N/cm
• Alüminyum'a yapışma (14 gün sonra) iç	8 N/cm	• PS'e yapışma (hemen)	5 N/cm
• PC'ye yapışma (hemen)	5 N/cm	• PS'e yapışma (14 gün sonra)	7.5 N/cm
• PC'ye yapışma (14 gün sonra)	8 N/cm	• PVC'ye yapışma (hemen)	5 N/cm
• PE'ye yapışma (hemen)	2.7 N/cm	• PVC'ye yapışma (14 gün sonra)	8 N/cm
• PE'ye yapışma (14 gün sonra)	2.8 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	6.5 N/cm
• PET'e yapışma (hemen)	5 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	8 N/cm

Ek Bilgiler

tesa® 4952, ayna montajı için LGA Enstitüsü tarafından test edilmiş ve onaylanmıştır. Rapor numarası IWQ FSG 329 1189.

Soyulma Yapışması:

- Hemen: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC'de köpük ayrılması
- 14 gün sonra: Çelik, Alüminyum, ABS, PC, PS, PET, PVC'de köpük ayrılması

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=4952PV0W>