

tesa® 54339

Ürün Bilgisi



Kolay kalite kontrol ile kalıcı otomotiv dış yüzey delik kaplama uygulamaları için hassas kalıp kesimler

Ürün Açıklaması

tesa® 54339, güçlü bir PET katmanı ile güçlü bir akrilik yapıştırıcıyı birleştirir. Bu ürün, otomotiv endüstrisi için optimize edilmiştir ve mükemmel sızdırmazlık özellikleriyle birlikte çok yüksek sıcaklık dayanımına ihtiyaç duyulan deliklerin güvenli bir şekilde kapatılmasını sağlar.

Güvenli ve hassas delik kapama uygulaması için, bu ürün şeffaf kalıp kesimin üzerine hedef baskı ile teslim edilebilir.

Özellikler

- Güvenli uygulama için yüksek şeffaflık
- VDA 278 analizine göre düşük VOC
- Kolay kalite kontrol
- Mükemmel delik delme direnci ve taş sıçramasına karşı koruma
- 180°C'ye kadar mükemmel sıcaklık direnci
- Güvenilir korozyon koruması
- İyi boya tutunması ve UBC (PVC) uyumluluğu
- Kimyasallara karşı çok iyi direnç
- Otomotiv hafif yapı endüstrisinde çelik, alüminyum, plastikler, boyalı alt tabakalar ve takviyeli plastik alt tabakalar üzerinde güvenli yapışma, örneğin CFRP

Uygulama Alanları

tesa® 54339, otomotiv üretim süreci boyunca farklı dış yüzey delik kapama uygulamaları için özellikle uygundur.

Örnek uygulamalar şunlardır:

*E-kaplama sonrası, UBC (PVC) ile iyi uyum ve sızdırmazlık gerektiğinde, örneğin araç gövde platformu, çamurluklar, motor bölmesi

*Boya atölyesinden önce, iyi boya uyumluluğunun önemli olduğu durumlarda

*Montaj hattında, araç gövdesinin tüm bölgelerinde delik kapama için, örneğin direkler, eşik, ön/arka zemin

Mümkün olan en yüksek performansı sağlamak için, amacımız uygulamanızı (dahil olan alt tabakalarla birlikte) tam olarak anlamaktır ve size doğru ürün önerisini sunmaktır.

tesa® 54339

Ürün Bilgisi

Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	PET film	• Toplam kalınlık	260 µm
• Yapışkan türü	modifiye akrilik	• Renk	saydam
• Koruyucu türü	glasin		

Özellikler / Performans Değerleri

• Aşınma direnci	iyi	• Puncture resistance	730 N
• Kimyasallara karşı direnç	çok iyi	• Sıcaklık direnci (30 dakika)	180 °C

Ek Bilgiler

tesa® 54339 ayrıca PV1 versiyonu olarak da mevcuttur:

- Kalınlık: 520µm
- Soyma yapışması/Çelik: 6,5 N/cm

Belirtilen teknik veriler yalnızca 54339 PVO için geçerlidir.

tesa® 54339, müşteri isteğine bağlı olarak özel boyutlarda sunulabilir ve müşteri gereksinimlerine ve uygulamalarına göre rulo veya tabaka halinde teslim edilebilir.

tesa'nın otomasyon ve uygulama çözümü departmanı, verimliliği arttırmak için özelleştirilmiş ekipman ve kendi tasarımı uygulama araçları sağlar.

VDA 278 analizine göre tesa® 54339 PVO, taslak GB düzenlemelerine (Çin) ve JAMA (Japon Otomotiv Üreticileri Birliği) ile Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın (MHLW) oluşturduğu iç ortam konsantrasyon kılavuzuna göre herhangi bir kısıtlı madde içermez.

tesa® 54339

Ürün Bilgisi

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=54339PV0DC>