

tesa® ACXplus 7254

Ürün Bilgisi



Teknik Bilgiler (Ortalama Değerler)

Bu bölümdeki değerler sadece temsili olarak değerlendirilmeli ve şartname amacıyla kullanılmamalıdır.

Ürün Yapısı

• Taşıyıcı malzeme	solid akrilik	• Toplam kalınlık	500 µm
• Yapışkan türü	saf akrilik	• Renk	saydam

Özellikler / Performans Değerleri

• Kısa süreli sıcaklık direnci	200 °C	• Uzun süreli sıcaklık direnci	100 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

Yapışma

• ABS'ye yapışma (hemen)	10 N/cm	• PP'ye yapışma (14 gün sonra)	2 N/cm
• ABS'ye yapışma (14 gün sonra)	12 N/cm	• Çeliğe yapışma (hemen)	11 N/cm
• Alüminyuma yapışma (3 gün sonra) iç	19 N/cm	• Çeliğe yapışma (14 gün sonra)	19 N/cm
• PP'ye yapışma (hemen)	1 N/cm	• Çeliğe yapışma (3 gün sonra)	19 N/cm

Sorumluluk Dışı

tesa® ürünleri, sürekli zorlu koşullar altında bile yüksek bir kaliteye sahip olduklarını ispatlamışlar ve düzenli olarak yapılan kontrollere tabi tutulmaktadırlar. Sunulmuş olan bütün bilgi ve tavsiyeler, uygulamalarda edinmiş olduğumuz en iyi bilgi ve deneyimlerimizin temeline dayanmaktadır. tesa SE, buna karşın zımni genel kalite garantisi veya belirli bir amaca uygunluk da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. Bu nedenle, tesa® ürünün belirli bir amaca uygun olup olmadığının ve kullanıcının tercih ettiği uygulama yöntemine uygun olup olmadığının tespiti kullanıcının sorumluluğundadır. Herhangi bir şüpheye düşecek olursanız teknik destek ekibimiz size yardımcı olmaktan zevk duyacaktır.



Bu ürün hakkında güncel bilgiye ulaşmak için lütfen ziyaret ediniz <http://l.tesa.com/?ip=7254>